

C/ BENAQUE Nº 9 29004 MALAGA
Tel. 952 23 08 42 (6 Líneas)
FAX 952 23 12 14
URL: www.cemosa.es
E-Mail: laboratorio@cemosa.es

Expediente: 1/2109/006/001-2

EXPEDIENTE : 1/2109/006/001-2
PETICIONARIO : PREFABRICADOS CEYFOR, S.L.
O B R A : ENSAYOS DE BLOQUES

ENSAYOS DE BLOQUES PREFABRICADOS DE HORMIGON PARA MARCADO CE

1.- MATERIALES

Con fecha 3 de abril de 2009, CEMOSA tomó una muestra compuesta por 15 piezas de bloques de hormigón:

R/L :	2910816
NOMBRE COMERCIAL:	Solid Block de 15 (14x19x39)
DESIGNACIÓN:	Bloque de hormigón gris.
FABRICANTE:	PREFABRICADOS CEYFOR, S.L.

2.- TRABAJO REALIZADO

De acuerdo con el plan de control establecido, sobre este material se han realizado los siguientes ensayos de laboratorio:

C/ BENAQUE N° 9 29004 MALAGA
Tel. 952 23 08 42 (6 Líneas)
FAX 952 23 12 14
URL: www.cemosa.es
E-Mail: laboratorio@cemosa.es

Expediente: 1/2109/006/001-2

2.1. CARACTERISTICAS GEOMETRICAS

- Medición de las dimensiones y configuración (UNE-EN 772-16)
- Determinación de la planeidad de las caras (UNE-EN 772-20)

2.2. CARACTERISTICAS MECANICAS

- Determinación de la resistencia a compresión (UNE-EN 772-1)


3.- RESULTADOS

3.1. CARACTERISTICAS GEOMETRICAS


- Medición de las dimensiones

Los valores obtenidos, según el método usado, han sido:


☒ Método a:



largo



ancho



alto

C/ BENAQUE N° 9 29004 MALAGA

Tel. 952 23 08 42 (6 Líneas)


FAX 952 23 12 14

URL: www.cemosa.es


E-Mail: laboratorio@cemosa.es

Expediente: 1/2109/006/001-2


☐ Método b:



Largo



ancho



alto

R/L 2910816	LARGO(*) (mm)		ANCHO(*) (mm)		ALTO(*) (mm)	
	1	2(a)	1	2(a)	1	2
1	390,8	389,7	190,3	189,7	141,0	139,5
2	389,5	390,0	192,0	190,4	140,0	139,2
3	389,8	389,2	190,5	189,9	139,9	141,0
4	390,1	389,9	191,1	190,1	140,7	140,0
5	389,7	389,5	191,4	190,6	139,2	139,2
6	390,1	389,2	191,1	190,4	140,0	140,2

(a) Rellenar sólo en caso de medir por el método a.

R/L 2910816	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	ALTO (mm)
1	390,3	190,0	140,3
2	389,8	191,2	139,6
3	389,5	190,2	140,5
4	390,0	190,6	140,4
5	389,6	191,0	139,2
6	389,7	190,8	140,1
Valor medio (mm)	389,8	190,6	140,0

C/ BENAQUE N° 9 29004 MALAGA
Tel. 952 23 08 42 (6 Líneas)
FAX 952 23 12 14
URL: www.cemosa.es
E-Mail: laboratorio@cemosa.es

Expediente: 1/2109/006/001-2

Desviaciones límite en milímetros

Categoría de tolerancia	D1	D2	D3	D4
Longitud	+3 -5	+1 -3	+1 -3	+1 -3
Anchura	+3 -5	+1 -3	+1 -3	+1 -3
Altura	+3 -5	± 2	± 1,5	± 1,0

-Configuración

Requisitos para los grupos de piezas de fábrica (UNE-ENV 1996-1-1, “Eurocódigo 6”)

	Grupo de piezas de fábrica			
	1	2a	2b	3
Volumen de huecos (% del volumen bruto) (nota 1)	≤ 25	> 25-45 para piezas de arcilla > 25-50 para piezas de hormigón	> 45-55 para piezas de arcilla > 50-60 para piezas de hormigón (nota 2)	≤ 70
Volumen de cada hueco (% del volumen bruto)	≤ 12,5	≤ 12,5 para piezas de arcilla ≤ 25 para piezas de hormigón	≤ 12,5 para piezas de arcilla ≤ 25 para piezas de hormigón	Limitado por el área (véase abajo)
Área de un hueco	Limitada por el volumen (véase arriba)	Limitada por el volumen (véase arriba)	Limitada por el volumen (véase arriba)	≤ 2800 mm ² excepto para piezas de hueco único, que será ≤ 18000 mm ²
Espesor combinado (% del ancho total) (nota 3)	≥ 37,5	≥ 30	≥ 20	

C/ BENAQUE N° 9 29004 MALAGA
Tel. 952 23 08 42 (6 Líneas)
FAX 952 23 12 14
URL: www.cemosa.es
E-Mail: laboratorio@cemosa.es

Expediente: 1/2109/006/001-2

NOTAS

1. Los huecos pueden ser huecos verticales que atraviesan las piezas, o rebajas o asas.
2. El límite de 55% para las piezas de arcilla y 60% para las de hormigón, puede aumentarse en un país si se dispone de experiencia nacional, basada en ensayos, que confirme que la seguridad de las fábricas no se reduce de modo importante cuando tienen una proporción de huecos mayor que éste para las piezas que se emplean en el país.
3. El espesor combinado es la suma de los espesores de las paredes y tabiquillos de una pieza, medido perpendicularmente a la cara del muro.

Planeidad de las caras vista:

R/L		DIAGONALES (mm)			DESVIACIONES (mm)		
2910816		1	2	MEDIA	1	2	MEDIA
1	CARA A	431,2	431,0	431,1	0,00	0,00	0,00
	CARA B	430,8	431,0	430,9	0,00	0,05	0,03
2	CARA A	431,0	431,0	431,0	0,00	0,05	0,03
	CARA B	431,2	430,9	431,1	0,00	0,00	0,00
3	CARA A	431,7	432,9	432,3	0,00	0,00	0,00
	CARA B	429,8	430,7	430,3	0,05	0,05	0,05
4	CARA A	431,0	431,2	431,1	0,00	0,00	0,00
	CARA B	430,9	430,7	430,8	0,10	0,05	0,08
5	CARA A	432,0	433,0	432,5	0,00	0,00	0,00
	CARA B	431,9	432,1	432,0	0,10	0,10	0,10
6	CARA A	432,5	432,1	432,3	0,05	0,10	0,08
	CARA B	432,4	432,1	432,3	0,10	0,10	0,10
VALOR MEDIO				431,5	0,04		

C/ BENAQUE N° 9 29004 MALAGA
 Tel. 952 23 08 42 (6 Líneas)
 FAX 952 23 12 14
 URL: www.cemosa.es
 E-Mail: laboratorio@cemosa.es

Expediente: 1/2109/006/001-2

-Planeidad de las caras de apoyo:

R/L		DIAGONALES (mm)			DESVIACIONES (mm)		
2910816		1	2	MEDIA	1	2	MEDIA
1	CARA A	411,0	411,9	411,5	0,15	0,20	0,18
	CARA B	411,2	411,7	411,5	0,15	0,05	0,10
2	CARA A	411,5	412,2	411,9	0,25	0,15	0,20
	CARA B	411,8	412,4	412,1	0,05	0,00	0,03
3	CARA A	410,5	412,6	411,6	0,25	0,10	0,18
	CARA B	412,5	411,4	412,0	0,05	0,25	0,15
4	CARA A	412,6	411,6	412,1	0,15	0,15	0,15
	CARA B	410,8	411,7	411,3	0,20	0,35	0,28
5	CARA A	411,8	411,1	411,5	0,00	0,05	0,03
	CARA B	410,9	411,3	411,1	0,30	0,10	0,20
6	CARA A	411,5	412,1	411,8	0,20	0,10	0,15
	CARA B	411,0	412,1	411,6	0,05	0,10	0,08
VALOR MEDIO				411,6			0,14

3.2. CARACTERISTICAS MECANICAS

- Resistencia a compresión

El ensayo se realiza sobre seis bloques. Se preparan por inmersión norma UNE-EN 772-1: 2001.

C/ BENAQUE Nº 9 29004 MALAGA
Tel. 952 23 08 42 (6 Líneas)
FAX 952 23 12 14
URL: www.cemosa.es
E-Mail: laboratorio@cemosa.es

Expediente: 1/2109/006/001-2

Los resultados obtenidos han sido:

R/L	Dimensiones			Carga de rotura	Resistencia a compresión bruta	Resistencia a compresión normalizada
2910816	longitud (mm)	anchura (mm)	superficie bruta (mm ²)	N	N/mm ²	N/mm ²
2910816-1	390,3	140,3	54732,6	1207268	22,1	22,7
2910816-2	390,4	139,6	54499,8	1186343	21,8	22,4
2910816-3	390,0	140,5	54775,5	1228310	22,4	23,0
2910816-4	390,4	140,4	54785,6	1217284	22,2	22,8
2910816-5	390,2	139,2	54308,9	1206247	22,2	22,8
2910816-6	390,0	140,1	54639,0	1217745	22,3	22,9
Valores medios					22,2	22,8

El coeficiente de variación es de 0,009

Valor característico normalizado 22,4 MPa

cemosa

Málaga, 4 de junio de 2009



Fdo.: Elena Frade Viano
Director técnico de laboratorio
Lda. Ciencias Químicas



Fdo.: Manuel Gil Romero
Responsable ensayos físicos
Ldo. Ciencias Químicas