


GAMA CONCRETE

IMPRIMACIONES Y PUENTES ADHERENTES



LISTO AL USO

USO INTERIOR/EXTERIOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Látex acrílico en base acuosa para recubrir soportes confiriéndoles lavabilidad y brillo controlado. Excelente poder ligante y transparencia total tras su secado.

SOPORTES

- PIEDRA
- HORMIGÓN
- CEMENTO
- ESCAYOLA
- SUPERFICIES SEMI-ABSORBENTES
- SOPORTES USUALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
- APTO PARA MANUALIDADES

PROPIEDADES Y USOS

- SELLADO DE SUPERFICIES POROSAS EN INTERIORES, Y COMO IMPRIMACIÓN PREVIA A LA APLICACIÓN DE PINTURAS.
- REFUERZO DE PINTURAS AL TEMPLE
- SELLADOR SOBRE SUPERFICIES DE YESO, MORTERO, HORMIGÓN O ESTUCO.
- BARNIZ FINAL DE PROTECCIÓN SOBRE ACABADOS DECORATIVOS, LIENZOS, ÓLEOS, ETC.
- PRODUCTO APTO PARA MEZCLAR CON TINTES UNIVERSALES, COMO BASE.
- PUEDE EMPLEARSE DILUIDO SIN APENAS DISMINUIR SU VISCOSIDAD
- FACILIDAD DE APLICACIÓN
- SECADO RÁPIDO
- GRAN PODER DE SELLADO
- PRODUCTO ELÁSTICO
- GENERA UNA PELÍCULA INCOLORA DE BRILLO CONTROLADO SOBRE LA SUPERFICIE TRAS SU SECADO. EFECTO: SATINADO.
- PRODUCTO DE GRAN ADHERENCIA INCLUSO PARA ENCOLAR PAPEL PINTADO SOBRE FONDOS ABSORBENTES
- APTO PARA USO DOMÉSTICO

GAMA CONCRETE

IMPRIMACIONES Y PUENTES ADHERENTES

APLICACIÓN EN OBRA

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El soporte debe estar sano, limpio, consistente, exento de humedad y libre de toda traza de salitre, hongos, microorganismos, polvo, grasa o cualquier tipo de materia que pueda dificultar la buena adherencia del producto al soporte. Cuando los soportes presenten trazas de hongos, algas u otro tipo de microorganismos procederemos al tratamiento con **RX-524 CLEAN MUSG**. Si el soporte presenta trazas de salitre, procederemos a su eliminación con **RX-523 CLEAN SAL**.

Los fondos de naturaleza pulverulenta deben ser consolidados con un fijador (línea **FIJAPREN**), puesto que el polvo impide la adherencia entre materiales. Del mismo modo, los fondos viejos integrados por yesos muertos o por partes mal adheridas, deben ser saneados: **queda totalmente desaconsejada la restauración de soportes fatigados sin previo saneamiento**. Si los soportes presentan oquedades, deben ser rascados y eliminados hasta llegar al fondo consistente, aplicando posteriormente un fijador (línea **FIJAPREN**) para eliminar trazas de polvo. El soporte consistente es aquel conformado habitualmente por ladrillo, cemento, yeso vivo o por cualquier otro material, siempre que pueda soportar el peso y tensión de las capas posteriores aplicadas, sin disgregarse o sufrir alteración en su estructura.

Si observamos la presencia de fisuras, deberemos sanearlas, es decir, abrirlas y fijar el interior de las mismas con un fijador (línea **FIJAPREN**), dejar secar al menos 4 horas y a continuación rellenarlas hasta enrasarlas. Si las fisuras son estructurales, se requiere la creación de juntas perimetrales en la fachada, con el fin de absorber y/o derivar el movimiento.

MODO DE EMPLEO

Producto listo para su empleo, aplicable a brocha, rodillo o airless, válido para los siguientes usos:

1. Como preparación de fondos, o imprimación, **LATEXPLAST** puede utilizarse puro (a brocha o rodillo) o diluido 2 ó 3 veces su peso en agua (por cada litro de producto, pueden añadirse de 2 a 3 litros de agua), en función del efecto que se pretenda conseguir.
2. Como consolidante de soportes pintados con recubrimientos no lavables. Puede aplicarse a razón de una o dos manos de 150 g/m², para conferir lavabilidad a paredes recubiertas con pinturas no lavables.
3. Encolado de papeles absorbentes o semiabsorbentes por el método tradicional.
4. Protección de fondos acabados en general, que presenten cierto grado de absorción.



■ Soporte pulverulento.



■ Imprimación del soporte con FIJAPREN AL DISOLVENTE



■ Fondo viejo mal adherido



■ Fisuras superiores a 2 mm tratadas con masilla elástica

GAMA CONCRETE

IMPRIMACIONES Y PUENTES ADHERENTES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad (S/ITE CI/53-L)	0.99 (líquido g/ml)
Comportamiento al fuego	E- d0 Combustible
pH (S/ITE CI/18-L)	6.0 - 7.0
Viscosidad Brookfield (S/ITE CI/23-L)	15000 - 25000 cP (A/3/10)
Limpieza herramientas	Con agua

TIEMPO DE SECADO EN PROFUNDIDAD (S/ITE CI/52-L)

SOPORTE	ESPESOR MEDIO	TIEMPO
Escayola	Capa Fina	60 - 75 min

RENDIMIENTO (S/ITE CI/62-L)

ml de líquido aplicados por m ²	250 - 300
--------------------------------------------	-----------

INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE - CATEGORÍA g1

LÍMITE COV	CONTENIDO COV
50 g/l (2007) - 30 g/l (2010)	0.03 g/l máximo

EMBALAJE

FORMATO	4 l	750 ml
UD. /CAJA	4	12
PALETS	24 CAJAS	44 CAJAS



INFORMACIÓN DE INTERÉS

El proceso de fabricación de la línea **CONCRETE** está controlado por lotes, lo cual permite una trazabilidad frente a cualquier incidencia. El sistema de calidad empleado incluye el diseño propio de cada artículo y los controles en la elaboración del mismo, tanto de las materias primas empleadas, afianzando la uniformidad de la fabricación, como del producto final obtenido. El empleo de ecotecnologías en los procesos de fabricación de nuestras instalaciones, permiten la realización de un trabajo de manera eficiente, sin perjuicio del entorno que nos rodea.

- Producto no inflamable.
- Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos.
- En la zona de aplicación, debe estar prohibido fumar, comer y beber.
- Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
- Mantener el producto en lugar seco, en envases originales debidamente cerrados.
- Almacenar los envases entre 5° C y 35° C.
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses.

PRIMEROS AUXILIOS-MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- **INHALACIÓN:** aunque no presenta ningún riesgo específico, se recomienda, para uso prolongado el uso de mascarillas de filtro.
- **CONTACTO CON LA PIEL:** lavar con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas.
- **CONTACTO CON LOS OJOS:** en caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica. Usar gafas protectoras.
- **INGESTIÓN:** si accidentalmente se ha ingerido, buscar atención médica inmediatamente y permanecer en reposo. Nunca provocar el vómito.

GAMA CONCRETE

IMPRIMACIONES Y PUENTES ADHERENTES

OBSERVACIONES

- Para un adecuado uso y correcta aplicación del producto, es imprescindible la lectura previa de su ficha técnica.
- Los datos que se facilitan en esta ficha técnica, han sido obtenidos en condiciones normales de laboratorio y sobre soportes normalizados, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra (absorción del soporte, espesor aplicado, temperatura y humedad ambiental).
- Las condiciones de trabajo de los usuarios, están fuera de nuestro control.
- El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican. Se recomienda seguir estrictamente las recomendaciones de empleo.
- El brillo obtenido con la aplicación está controlado específicamente para obtener un brillo natural no plastificado.
- Es fundamental el reconocimiento previo a cada aplicación, del estado de los fondos.
- Aconsejamos leer detenidamente el apartado **PREPARACIÓN DEL SOPORTE**.
- Emplear el producto dentro de su tiempo de almacenamiento. Sobrepasado este tiempo, pueden obtenerse propiedades desfavorables.
- No mezclar con ningún material, pues no conservará sus características técnicas.
- El departamento técnico de **ESTABLECIMIENTOS BAIXENS** informa que los diseños de las novedades de reciente lanzamiento, se consideran en fase experimental hasta conformar un histórico anual. A partir de entonces, el producto de reciente diseño se considera totalmente consolidado en el mercado. Mientras tanto **BAIXENS** se reserva el derecho de adaptar sus especificaciones variables o rangos de trabajo, según criterios técnicos. Los datos sujetos a modificación, irán acompañados de un asterisco superior para su fácil identificación, pudiendo ser productos de reciente creación y/o en fase experimental o mejoras en nuestras diferentes gamas por necesidades y/o exigencias del mercado.
- Tenemos a su disposición un equipo técnico-comercial que le asesorará ante cualquier duda o consulta.

BAIXENS ESPAÑA
POL. IND. MONCARRA, S/N
46230 ALGINET (VALENCIA)
T.: 961.750.834 F.: 961.752.471
www.baixens.com

BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT NEUF
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37 F.: 0.800.90.20.52
www.baixens.com

BAIXENS PORTUGAL
2450109 NAZARE
(PORTUGAL)
T.: +34 961.750.834 F.: +34 961.752.471
www.baixens.com

BAIXENS ITALIA / BULOVA
VIA PIETRO NENNI, 36
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com - www.baixens.com