

CX-55

Colbaix®

YESOFLEX

Mortero cola para el alicatado sobre fondos de yeso
y placas de yeso laminado



INTERIOR EXTERIOR



CE
18
BAIXENS
EN 12004-1
C1TE

SOPORTES

Cemento, piedra, ladrillo, hormigón, estructuras de hormigón, morteros de cemento, fondos de yeso y placas de yeso laminado.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Producto de fraguado normal
- Disponible en color blanco
- Docilidad de aplicación
- Fácil amasado
- Alta adherencia
- Deslizamiento reducido
- Tiempo abierto ampliado
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- La colocación de baldosas independientemente de su grado de absorción con formato ≤ 60 cm (longitud del lado más largo), siguiendo las reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas (UNE 138002)
- Alicatado de fondos de yeso
- Alicatado sobre placas de yeso laminado



Palet de 48
sacos de 25 Kg



Agua de amasado

0.25 l de agua por kg de polvo



Rendimiento

4.0 - 5.0 Kg/m²



Vida útil

7 - 8 H



Aplicable con llana dentada de 6x6 mm



Limpieza de los útiles

Al agua



Adherencias (EN 12004-2)

≥ 0.5 MPa



Tiempo abierto (EN 12004-2)

30 min.



Tiempo de rectificación de la baldosa

30 - 40 min



Granulometría máxima

1000 μ