

CX-20

Colbaix®

PISCINAS

Mortero cola para el alicatado de piscinas.



INTERIOR EXTERIOR



CE
18
BAIXENS
EN 12004-1
C1TE

SOPORTES

Cemento, piedra, ladrillo, hormigón, estructuras de hormigón, morteros de cemento. Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente trabajabilidad
- Tixotrópico y sin descuelgue
- Fácil amasado
- Producto de fraguado normal
- Deslizamiento reducido
- Apto para el alicatado en piscinas
- Tiempo abierto ampliado
- Gran resistencia a la humedad
- Alta adherencia
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Alicatados de piscinas
- Colocación de azulejos en paredes interiores (revestimientos) y suelos interiores y exteriores (pavimentos)



Palet de 48
sacos de 25 Kg



Agua de amasado
0.26 l de agua por kg de polvo



Rendimiento
4.0 - 5.0 Kg/m²



Vida útil
6 H aprox.



Aplicable con llana dentada de 6x6 mm



Limpieza de los útiles
Al agua



Adherencias (EN 12004-2)
≥ 0.5 MPa



Tiempo abierto (EN 12004-2)
30 min.



Tiempo de rectificación de la baldosa
10 - 20 min



Granulometría máxima
1000 μ