

# ESML. MONTÓ SPRAY CINCADO EN FRIO


**FAMILIA** ESMALTES

**LÍNEA** PRODUCTOS EN SPRAY (1 COMPON.)

**DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA**

Imprimación antioxidante acrílica en medio disolvente a base de zinc puro, aplicable sobre galvanizados, hierro, acero y sus derivados, repintable con esmaltes sintéticos y acrílicos, en interiores y exteriores.

**USOS**

Interior/Exterior

Metal

**PROPIEDADES**

- Resistencia a los agentes atmosféricos
- A base de polvo de zinc puro con riqueza mínima del 96%
- Rápido secado
- Buena cubrición
- Buena protección Anticorrosiva

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Referencia Color	ESML. MONTÓ SPRAY CINCADO EN FRIO
Rendimiento aprox. por mano	En función del uso del producto

**PREPARACIÓN DEL SOPORTE**
**Soportes Nuevos**

- Hierro, metales derivados y galvanizados:
  - El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
  - La superficie debe estar desengrasada, limpia y seca.
  - Debemos proteger las zonas que no deseemos pintar.
  - Eliminar, en general, productos mal adheridos o en mal estado.

**Restauración y mantenimiento**

- Hierro, metales derivados y galvanizados:
  - Es conveniente eliminar las antiguas pinturas si se han producido oxidaciones o faltas de adherencia.
  - El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
  - La superficie debe estar desengrasada, limpia y seca.
  - Debemos proteger las zonas que no deseemos pintar.
  - Eliminar, en general, productos mal adheridos o en mal estado.
  - En cualquier caso comprobar la adherencia sobre el barniz o pintura anterior y en caso de duda, eliminarlo.
  - En caso de duda eliminar el barniz o pintura anterior.

**MODO DE EMPLEO**
**Consejos de aplicación**

- Agitar el envase fuertemente durante aproximadamente 2 minutos para proceder a una perfecta homogeneización de su contenido.
- A bajas temperaturas calentar la bombona, de spray, al baño María entre 20-25° C.
- Aplicar a una distancia entre 25-30 cm. del soporte en pasadas ligeras y cruzadas.
- Lijar entre manos siempre que se sobrepasen varios días de aplicada la última mano.
- No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.
- No aplicar con humedad relativa superior al 80%

# ESML. MONTÓ SPRAY CINCADO EN FRÍO

-No utilizar a temperaturas inferiores a 15° C.

## Disolvente para dilución y limpieza

Método de aplicación      Dilución orientativa

## SISTEMA

### Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
<b>Metal</b>			
<b>MAX</b>	Monto Spray Cincado en Frío		Productos al disolvente Monto
<b>STD</b>	Monto Spray Cincado en Frío		

## SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

## NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

## FORMATOS

0.4 L