

MONTOSPORT PISCINAS POSEIDON STD CLO.



FAMILIA IMPERMEAB. Y REVEST. FACHADAS / SISTEMAS TINTOMÉTRICO
LÍNEA REVESTIMIENTOS LISOS

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Pintura semi-mate para piscinas de hormigón, al clorocaucho, de muy buena resistencia a los agentes químicos, alcalinidad y humedades. Con efecto antimoho y antialgas

USOS

Exterior/Interior

Cemento

Metal

Aplicable sobre los materiales mas habituales en construcción: morteros, encofrados, cemento

PROPIEDADES

- Adherencia
- Gran Igualación
- Resistencia a los agentes atmosféricos
- Buen Rendimiento.
- Secado rápido
- No favorece la formación de algas y mohos
- Buena resistencia al agua
- Resistencia a la alcalinidad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado	Semimate
Peso específico	1,35± 0,05 kg/l
Viscosidad	165 +/- 30 SG
Sólidos en volumen	37± 1
Sólidos en peso	61± 1
Rendimiento aprox. por mano	6-8 m²/L
Secado tacto	(20° C HR: 60%): 5-20 min. Llenado piscina 8 días
Repintado	(20° C HR: 60%): 24 h
Colores	Azul 183 Teñido: Montotinte universal máx 5%.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Mortero de cemento: -Esperar hasta total fraguado (30 días mínimo).

-Limpiar el soporte de posibles eflorescencias mediante chorro abrasivo, así como neutralizar las superficies alcalinas.

-En superficies excesivamente pulidas, lijar para abrir el poro.

-Limpiar el soporte de productos extraños y/o residuos.

-Masillar con plaste (Plasmont Exteriores) los defectos del soporte (ver en familia PREPARACIÓN DE FONDOS las líneas correspondientes a plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una adecuada elección).

-Tratar con Montolimp los soportes con moho.

Restauración y mantenimiento

Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.

Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.

En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados. No se aconseja aplicar sobre pintura de piscinas al agua

Masillar con plaste (Plasmont Exteriores) los defectos del soporte (ver en familia PREPARACIÓN DE FONDOS las líneas

MONTOSPORT PISCINAS POSEIDON STD CLO.

correspondientes a plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una adecuada elección).
Sobre paredes con moho, tratar previamente con Montolimp.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

Aplicar sobre soportes bien secos.

Debe comprobarse la adherencia entre manos de la pintura sobre pinturas viejas dado que es habitual repintar las piscinas asiduamente, por lo que la adherencia entre manos puede ser superior a la adherencia de las pinturas antiguas sobre el soporte y provocar desconchados de capas viejas de pintura débilmente adherida.

Caso de tratar con sulfaman la superficie para abrir el poro limpiar con abundante agua y dejad secar.

Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte.

Disolvente para dilución y limpieza

Disolvente 1403

Método de aplicación Dilución orientativa

Brocha	5-10%
Rodillo	5-10%
Pistola air less	10-20%
Pistola air mix	10-20%
Pistola aerográfica	10-20%
Turbo baja presión	5-10%

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Cemento			
MAX	Fijamont	Montosport Pisc. Clorocaucho Diluido	
STD	Montosport Pisc. Clorocaucho Diluido		Montosport Pisc. Clorocaucho
Madera			
MAX		Montosport Pisc. Clorocaucho Diluido	
STD			Montosport Pisc. Clorocaucho Diluido
Antiguas Pinturas en Buen Estado			
MAX			
STD	Montosport Pisc. Clorocaucho Diluido		Montosport Pisc. Clorocaucho
Antiguas pinturas en mal estado			
MAX			
STD	Eliminar+Montosport Pisc. Clorocaucho Diluido		Montosport Pisc. Clorocaucho
Soportes deleznales			
MAX	Fijamont	Montosport Pisc. Clorocaucho Diluido	
STD	Montosport Pisc. Clorocaucho Diluido		Montosport Pisc. Clorocaucho
Yeso			
MAX		Montosport Pisc. Clorocaucho Diluido	
STD			Montosport Pisc. Clorocaucho Diluido

MONTOSPORT PISCINAS POSEIDON STD CLO.

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

4 L

Bases en formato 15 L