

Fecha de Alta

10-09-2008

Versión

4 - 30/11/2012

**FAMILIA** PINTURAS PLASTICAS**LÍNEA** LINEA SATINADA**DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA**

Pintura plástica vinílica, al agua, interior-exterior, de excelente equilibrio entre su elevado brillo, alta cubrición y blancura

USOS

Exterior/Interior

Cemento

Paredes de Ladriyeso u otros materiales tendentes a dejar marcas o manchas al ser pintados

Hormigón

Ladrillo

PROPIEDADES

- No amarillea
- Buena adherencia
- Índice de brillo (85°): $85 \pm 5 \%$
- Resistencia al frote humedo
- Buen rendimiento
- Aplicabilidad
- Buena lavabilidad
- Resistencia a los agentes atmosféricos
- No propaga la llama

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado	Semibrillo
Peso específico	$1,25 \pm 0,05 \text{ kg/l}$
Viscosidad	$160 \pm 20 \text{ PO}$
Sólidos en volumen	40 ± 1
Sólidos en peso	54 ± 1
VOC	Cat. b/BA 150/100 (2007/2010): $19,60 \text{ g/l}$
Rendimiento aprox. por mano	$14-16 \text{ m}^2/\text{L}$
Secado tacto	(20°C HR: 60%): 1 h. Lavado 25-30 días
Repintado	(20°C HR: 60%): 3-4 h
Colores	Bases: BL, IN, TR Blanco. Teñido Montotinte universal máx 5%. Tintable con Sistemas tintométrico.
Clasificación	AFNOR: NFT. 36005 Famille I Classe 7b2

PREPARACIÓN DEL SOPORTE**Soportes Nuevos**

Morteros de cemento:

1. Esperar hasta total fraguado (mín 30 días).
2. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
3. Neutralizar las superficies alcalinas.
4. En superficies pulidas: lijar para abrir poro.
5. Limpiar el soporte de productos extraños.
6. Fijar los soportes deleznales con Emulsión Fijadora o Fijamont.

Fecha de Alta

10-09-2008

Versión

4 - 30/11/2012

7. Masillar los defectos del soporte (ver familia 6)

Yeso:

1. Esperar hasta que esté bien seco (máx, 20% de humedad).
2. Limpiar el soporte de productos extraños.
3. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
4. Regular las absorciones del soporte con selladora, Fijador, o una mano diluida del mismo producto
5. En superficies pulidas: lijar para abrir poro
6. Fijar los soportes deleznable con Emulsión Fijadora o Fijamont.
7. Masillar los defectos del soporte (ver familia 6)

Restauración y mantenimiento

1. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
2. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
3. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados.
4. Masillar con plaste los defectos del soporte (ver en familia PREPARACIÓN DE FONDOS las líneas correspondientes a plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una adecuada elección).
5. Tratar con Montolimp los soportes con moho.

MODO DE EMPLEO**Consejos de aplicación**

Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.

Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa.

Acabar con una o más capas ligeramente diluidas hasta la cobertura total del soporte.

No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5° C ni en superficies expuestas a una fuerte insolación.

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	5-20%
Rodillo	5-20%
Pistola air less	5-20%
Pistola air mix	5-20%
Pistola aerográfica	10-25%
Turbo baja presión	10-25%

SISTEMA**Procesos por tipo de soporte**

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Madera nueva ext/int			
MAX	Selladora Sellalux o Selladora Acqua	Ovaldine Satinado	Ovaldine Satinado
STD	Ovaldine Satinado diluido		Ovaldine Satinado
Hierro Acero Int. Ext.			
MAX	Imprimación Antioxidante	Ovaldine Satinado	Ovaldine Satinado
STD	Imprimación Antioxidante		Ovaldine Satinado
Antiguas Pinturas en Buen Estado			
MAX	Ovaldine Satinado	Ovaldine Satinado	Ovaldine Satinado
STD	Ovaldine Satinado diluido		Ovaldine Satinado
Obra nueva			
MAX	Fijador	Ovaldine Satinado	Ovaldine Satinado
STD	Ovaldine Satinado diluido		Ovaldine Satinado

Fecha de Alta

10-09-2008

Versión

4 - 30/11/2012

Antiguas pinturas en mal estado

MAX	Eliminar+Fijador	Ovaldine Satinado	Ovaldine Satinado
STD	Eliminar+Ovaldine Satinado muy diluido		Ovaldine Satinado

Soporte enmohecido

MAX	Montolimp	Ovaldine Satinado	Ovaldine Satinado+Montoplas
STD	Montolimp		Ovaldine Satinado+Montoplas

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.75 L, 4 L, 12 L, 15 L