

CX-15

Colbaix®

PRIMERA

Cemento cola antidescuelgue de granulometría muy fina.



INTERIOR EXTERIOR



CE
18
BAIXENS
EN 12004-1

C1T

SOPORTES

Cemento, piedra, ladrillo, hormigón, estructuras de hormigón, morteros de cemento. Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Producto de fraguado normal
- Fácil amasado
- Granulometría muy fina
- Gran adherencia
- Excelente trabajabilidad
- Deslizamiento reducido
- Disponible en color blanco y gris.
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

IDEAL PARA

- La colocación de baldosas independientemente de su grado de absorción con formato ≤ 60 cm (longitud del lado más largo), siguiendo las reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas (UNE 138002)
- Colocación de azulejos en paredes interiores (revestimientos) y suelos interiores y exteriores (pavimentos)



Palet de 48
sacos de 25 Kg



Agua de amasado
0.25 l de agua por kg de polvo



Rendimiento
4.0 - 5.0 Kg/m²



Vida útil
7 - 8 H



Aplicable con llana dentada de 6x6 mm



Limpieza de los útiles
Al agua



Adherencias (EN 12004-2)
 ≥ 0.5 MPa



Tiempo abierto (EN 12004-2)
20 min.



Tiempo de rectificación de la baldosa
40 - 50 min



Granulometría máxima
1000 μ