

CX-40

Colbaix®

PLUS

Adhesivo cementoso tixotrópico de altas prestaciones y deslizamiento reducido.



INTERIOR EXTERIOR



CE  
17  
BAIXENS  
EN 12004-1

## SOPORTES

Fondos de cemento, piedra, hormigón, morteros a base de cemento, prefabricados de hormigón. Azulejos y pavimentos de cerámica, terrazo, piedra. Impermeabilizantes de tipo cemento, tipo Selladur.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de grasa.

## CARACTERÍSTICAS

- Producto de fraguado normal
- Disponible en color blanco y gris
- Deslizamiento reducido
- Apto para el alicatado sobre azulejos en pavimentos interiores o exteriores
- Apto para suelo radiante
- Excelente trabajabilidad
- Alta adherencia
- Docilidad de aplicación
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

## IDEAL PARA

- La colocación de baldosas independientemente de su grado de absorción con formato  $\leq 60$  cm (longitud del lado más largo), siguiendo las reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas (UNE 138002)
- Colocación de azulejos en paredes interiores (revestimientos) y suelos interiores y exteriores (pavimentos)



Palet de 48  
sacos de 25 Kg



### Agua de amasado

0.24 l de agua por kg de polvo



### Rendimiento

4.0 - 5.0 Kg/m<sup>2</sup>



### Vida útil

7 - 8 H.



Aplicable con llana dentada de 6x6 mm



### Limpieza de los útiles

Al agua



### Adherencias (EN 12004-2)

$\geq 1.0$  MPa



### Tiempo abierto (EN 12004-2)

20 min.



Tiempo de rectificación de la  
baldosa  
20' - 30'



### Granulometría máxima

1000  $\mu$