



Silexcolor Primer

Imprimador de fondo
con silicatos

UNIFORMIZANTE

ELEVADA TRANSPIRABILIDAD

CAMPOS DE APLICACIÓN

Silexcolor Primer es un imprimador de fondo, a base de silicato de potasio modificado en solución acuosa, para utilizar como promotor de adherencia y para uniformar la absorción del soporte antes de la aplicación de los acabados coloreados de la gama **Silexcolor**.

Silexcolor Primer, conjuntamente con los acabados coloreados de la gama **Silexcolor**, constituye un ciclo de acabado que garantiza la protección de los soportes murales contra la agresión química, los rayos U.V. y la humedad en general, manteniendo inalterada la transpirabilidad del soporte y confiriéndole un aspecto estético altamente decorativo.

Algunos ejemplos de aplicación

- Mano de fondo sobre revoques a base de **Mape-Antique** o **PoroMap**.
- Mano de fondo sobre revoques a base de cemento o cal.
- Mano de fondo sobre revoques deshumidificantes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Silexcolor Primer es un imprimador de fondo, a base de silicato de potasio modificado en solución acuosa, específico para uniformar la absorción del soporte antes de recibir revestimientos **Silexcolor**.

Silexcolor Primer penetra en profundidad en los soportes absorbentes sin crear película y sin alterar la difusión del vapor de agua.

Silexcolor Primer actúa como promotor de adherencia para los productos de la línea **Silexcolor**, favoreciendo el proceso de "silicatización".



DATOS TÉCNICOS (valores característicos)

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO

Consistencia:	líquido fluido
Color:	transparente incoloro
Densidad (g/cm³):	aprox. 0,9
Viscosidad (a +20°C):	30 segundos (copa Ford Ø 4)
Residuo seco (%):	14
Peligro de inflamabilidad:	no

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Tiempo de secado:	5-6 horas a +20°C
Tiempo de espera antes de recubrir:	24 horas a +20°C
Temperatura de aplicación:	de +5°C a +35°C

Silexcolor Primer ayuda a fijar el polvo superficial de las superficies a tratar. **Silexcolor Primer** es inodoro y no contiene ningún disolvente, por lo que puede aplicarse en lugares cerrados o poco ventilados.

AVISOS IMPORTANTES

No aplicar el ciclo **Silexcolor** sobre soportes pintados.

Silexcolor Primer debe aplicarse siempre sobre el soporte, antes de proceder a la aplicación de los acabados a base de silicatos **Silexcolor**.

Durante la aplicación, protegerse adecuadamente con guantes y gafas de protección.

Durante la aplicación, proteger las zonas contiguas que no se han de tratar (carpintería, vidrios, baldosas, etc.) para evitar cualquier contacto con **Silexcolor Primer**, que podría mancharlos de manera indeleble.

Durante las fases de trasvase, no utilizar recipientes de vidrio o metal sin revestimiento.

MODO DE APLICACIÓN

Preparación del soporte

Las superficies a tratar deben estar curadas, perfectamente limpias, cohesionadas y secas. Eliminar completamente cualquier resto de aceites o grasas presentes en el soporte. Cerrar la porosidad y reparar las posibles irregularidades del soporte.

Muy importante: los soportes deben estar totalmente exentos de cualquier resto de vieja pintura.

Preparación del producto

Silexcolor Primer se presenta listo para usar.

Aplicación del producto

Mezclar **Silexcolor Primer** antes de usarlo y aplicarlo con las técnicas convencionales a brocha, rodillo o por proyección.

Una sola mano es suficiente para una impregnación eficiente del soporte.

Proteger de la lluvia directa durante un mínimo de 12 horas.

Silexcolor Primer puede ser recubierto con los acabados **Silexcolor** transcurridas de 12 a 24 horas.

Normas para su preparación y aplicación

En caso de contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua y consultar a un médico.

Limpieza

Las brochas, rodillos y herramientas usadas para la proyección (airless) pueden limpiarse con agua antes del secado de **Silexcolor Primer**.

CONSUMO

De 0,1 a 0,15 kg/m².

PRESENTACIÓN

Bidones de plástico de 10 kg.

ALMACENAMIENTO

Silexcolor Primer se conserva durante 12 meses en su envase original cerrado en un lugar seco, a temperaturas comprendidas entre +5°C y +30°C.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y LA PUESTA EN OBRA

Silexcolor Primer no está clasificado como peligroso según las directivas vigentes sobre la clasificación de mezclas. Se recomienda utilizar guantes y gafas de protección y tomar las precauciones habituales para la manipulación de productos químicos. Para una mayor y más completa información en referencia al uso seguro de nuestros productos se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Seguridad.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

ADVERTENCIA

Las indicaciones y las prescripciones arriba descritas, aún correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas y deberán confirmarse mediante aplicaciones prácticas concluyentes; por lo tanto, antes de emplear el producto, quien vaya a utilizarlo deberá determinar si es apropiado o no para el uso previsto y asumirá toda la responsabilidad que pudiera derivar de su uso.

Hacer referencia a la versión actualizada de la ficha técnica, disponible en la web www.mapei.com

Las referencias relativas a este producto están disponibles bajo solicitud y en la web de Mapei www.mapei.es y www.mapei.com



Silexcolor
Primer



EL COMPAÑERO MUNDIAL DE LOS CONSTRUCTORES

372-10-2013

La reproducción de textos, fotografías e ilustraciones de esta publicación está totalmente prohibida y será perseguida por la ley

(E) A.G. BETA