

ESML. MONTÓ SPRAY C.ACR. METAL



FAMILIA ESMALTES

LÍNEA PRODUCTOS EN SPRAY (1 COMPON.)

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Esmalte acrílico en spray metalizado. Ideado para acabados metálicos, con máxima resistencia a la abrasión, a los agentes atmosféricos, al amarilleo y a la luz.

USOS

Exterior/Interior

Cemento

Paredes de Ladriyeso u otros materiales tendentes a dejar marcas o manchas al ser pintados

Ladrillo

Piedra

Metal

Metal previamente imprimado

PROPIEDADES

- Adherencia
 - Elasticidad
 - Buena lavabilidad
 - Resistencia a las agresiones químicas
 - Resistencia a los agentes atmosféricos
 - Secado rápido
 - Inodoro una vez seco.
- ideal para esmaltado metalizado en objetos decorativos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color ESML. MONTÓ SPRAY C.ACR. BLANCO ELEC.

Acabado Brillante metalizado

Rendimiento aprox. por mano 2 m²/por b

Secado tacto (20°C HR: 60%): 5 min

Repintado (20°C HR: 60%): 24h. Total 10h

Colores Metalizado Oro-109 y Metalizado Cobre-200

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Maderas nuevas:

- El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
 - Aplicar sobre maderas con un contenido de humedad inferior al 12%.
 - Aplicar sobre maderas sanas, bien desengrasadas, sin polvo y secas.
 - Lijar y eliminar posibles restos de cola en los ensamblajes y fallos del mecanizado.
 - Si la madera presenta signos de envejecimiento debe ser previamente lijada, imprimada y eliminado el polvo mediante cepillado o cualquier otro medio mecánico.
 - Proteger las zonas que no deseemos pintar.
 - Eliminar en general, productos mal adheridos o en mal estado.
- Hierro, metales derivados y otros metales:
- El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
 - La superficie debe estar desengrasada, limpia y seca.
 - Sobre superficies oxidadas debemos eliminar el óxido mediante los medios habituales recomendados por Monto en cualquier antioxidante fabricado por nuestra Compañía y aplicar previamente el mismo.
 - Debemos proteger las zonas que no deseemos pintar.
 - Eliminar en general productos mal adheridos o en mal estado.

ESML. MONTÓ SPRAY C.ACR. METAL

Obra (yeso, cemento y derivados, cartón)

-Eliminar productos extraños y/o residuos.

-La superficie debe estar desengrasada, limpia y seca.

-Eliminar posibles eflorescencias mediante los métodos tradicionales.

-Eliminar, en general, productos mal adheridos o en mal estado.

Restauración y mantenimiento

Maderas barnizadas o pintadas:

-Si han sido barnizadas con barnices que se diluyen con white spirit, aguarrás, símil aguarrás o disolventes para sintéticos y grasos deben eliminarse mediante Decapante Universal o mediante medios mecánicos, hasta llegar a madera nueva.

-En caso de duda eliminar el barniz anterior.

-En cualquier caso comprobar la adherencia sobre el barniz anterior y en caso de duda eliminarlo.

-Si durante su mantenimiento se han empleado productos de limpieza domésticos a base de siliconas es conveniente acuchillar la madera hasta su total eliminación.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

Agitar el envase fuertemente durante aproximadamente 2 minutos para proceder a una perfecta homogeneización de su contenido.

A bajas temperaturas calentar la bombona de spray al baño María entre 20-25°C

Aplicar a una distancia entre 25-30 cm. del soporte en pasadas ligeras y cruzadas.

Lijar entre manos siempre que se sobrepasen varios días de aplicada la última mano.

No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.

Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.

No aplicar con humedad relativa superior al 80%.

No utilizar a temperaturas inferiores a 15°C.

Disolvente para dilución y limpieza

Disolvente 1406 - 1405 Quitamont Universal

Método de aplicación

Spray

Dilución orientativa

25-30 cm

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Metal			
MAX	MontoSpray Cincado frío	MontoSpray Esmalte Metalizado	
STD	MontoSpray Imprimación Anticorrosiva Blanca		MontoSpray Esmalte Metalizado
Antiguas Pinturas en Buen Estado			
MAX		MontoSpray Esmalte metalizados	
STD			MontoSpray Esmalte metalizados
Madera			
MAX	MontoSpray Montoxyl Anticarcoma	MontoSpray Esmalte Metalizados	
STD			MontoSpray Esmalte Metalizados
Obra			
MAX	Fijamont	MontoSpray Esmalte Metalizados	
STD	MontoSpray color Acrílico		MontoSpray Esmalte Metalizados
Cartón			
MAX	Fijamont	MontoSpray Esmalte Metalizados	
STD	MontoSpray color Acrílico		MontoSpray Esmalte Metalizados

ESML. MONTO SPRAY C.ACR. METAL



SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.2 L, 0.4 L