



FICHA TÉCNICA: BLOQUE ESQUINA 39x14x19x19

Uso previsto

Pieza especial

Tipo

Bloque esquina de áridos densos, categoría II, R4,
 Lisa o split

Modelos

Esquina lisa con hidrófugo / Esquina split con
 hidrófugo

Dimensiones nominales (mm)

400x150x200x200

Conservación

Su conservación solo requiere precaución para no
 dañar el tono del bloque, cuando este no sea gris.

Precauciones de manipulación

Se aconseja la utilización de guantes de protección
 y zapatos de seguridad.

Presentación

El bloque esquina lisa se presenta en palet de
 1000x1000 flejado y/o plastificado según color.

El bloque esquina split se presenta en palet de
 1000x1000 flejado y/o plastificado según color.

Colores

Blanco, crema, gris, tostado

Unidades / Palet

Lisa 70 / Split 70

Peso de palet

Lisa 980 / Split 1200

Datos técnicos

Características	B. cara-vista	Norma aplicable
	Cerramiento / Expuesto	
Tolerancias dimensionales	Categoría: D2	UNE-EN 771-3/A1
Resistencia a compresión	R4 N/mm ²	UNE-EN 771-3/A1
Estabilidad dimensional	PND	UNE-EN 771-3/A1
R. Adherencia a cortante	0.15 N/mm ²	UNE-EN 771-3/A1
Reacción fuego	Euroclase A1	UNE-EN 771-3/A1
Absorción por capilaridad	$X_i \leq 4.2 \text{ gr/cm}^2$ $X_3 \leq 3 \text{ gr/cm}^2$	UNE-EN 771-3/A1
Permeabilidad vapor de agua	$\mu = 30/100$ (C. difusión vapor de agua)	UNE-EN 1745
Aislamiento acústico	1100 Kg/m ³ (Densidad Aparente)	UNE-EN 771-3/A1
Conductividad Térmica	$\lambda = 1.24 \text{ W/mK}$	UNE-EN 1745

Nota:

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en ensayos de laboratorio y en la práctica.

Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición.

PREFABRICADOS ADYBOR S.A. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando estos continúen cumpliéndolas características descritas en la ficha técnica.

Otros usos del producto que no se ajusten a los indicados, no serán de nuestra responsabilidad.

Edición Septiembre 2006

La presente ficha pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

Documento elaborado y aprobado por el Departamento de Calidad.