



YESO

Producto en polvo indicado para todo tipo de aplicaciones directas en enlucidos de albañilería, fijación de marcos de puerta y ventanales, empotrados de cajas eléctricas, retapado de agujeros, reparaciones, etc.

SOPORTES

- Yeso, escayola
- cemento, hormigón, ladrillos y piedra
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Fraguado rápido
- Gran finura y blancura
- Aplicaciones directas de enlucidos de albañilería, retapado de agujeros, fijación de puertas y ventanas, etc.
- Puede ser recubierto con todo tipo de pinturas usuales después del secado completo
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 6 meses dentro de su envase original



INTERIOR



CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA

UNE 48313: 2008 EX

G3E5S2V2W2A0C0

EMBALAJE



Palet de 35 cajas de 4 x 5 Kg.



Palet de 44 cajas de 12 x 1 Kg.



Agua de amasado

0.80 litros de agua por Kg de enlucido.



Rendimiento de 1 Kg de material

0.6 m²



7.0 – 8.0



Espesor máximo de aplicación

Ilimitado



Adherencia

>0,3 MPa sobre hormigón
>0,3 MPa sobre pintura



Clasificación al fuego

A1 – No Combustible



Vida útil

25 - 35 min.



Secado en 2 mm de espesor

Sobre yeso: 2H Aprox.



Granulometría

400 micras

Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. Diciembre 2012. No aplicar en temperaturas inferiores a +8°C ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensación o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la ficha técnica y de seguridad del producto, las cuales están disponibles bajo demanda. No reamasar el producto tras el inicio de su fraguado. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.