



MASILLA EXTERIOR

Enlucido fino en polvo empleado para el retapado de grietas de origen no estructural y cavidades en fachadas.

SOPORTES

- Cemento, hormigón, tabiques de ladrillo, piedra.
- No apto para aplicar sobre fondos pintados.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Fraguado normal
- Docilidad de aplicación
- Aplicable en capa fina y gruesa
- Idóneo para retapar fisuras y microfisuras
- Retapar grietas sin movimiento y de carácter no estructural
- Alisado y enlucido de paredes al exterior
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses dentro de su envase original



RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES
TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA

UNE 48313: 2008 EX

G3E5S2V2W1A0C0



EMBALAJE



Palet de 66 sacos de 15 Kg.



Palet de 35 cajas de 4x5 Kg.



Palet de 44 cajas de 12x1.5 Kg.



Agua de amasado

0.35 a 0.40 litros de agua por Kg de enlucido.



Rendimiento de 1 Kg de material

0.68 m²



12.0 – 13.0



Espesor máximo de aplicación

10 mm



Adherencia

>0,5 MPa sobre cemento



Clasificación al fuego

A1 y A1_{FL} – No Combustible



Vida útil

3 - 4H



Secado en 2 mm de espesor

Hormigón: >10 H



Granulometría

300 micras