



PASTAS DE SECADO

Pasta de **secado** en polvo de **gama alta** para una **excelente calidad** de acabado.
 Pasta de **secagem** em pó de **gama alta** para uma **excelente qualidade** de acabamento.

Secado 12h/48 h dependiendo del clima
 Tiempo de utilización una vez mezclado Varios días con el recipiente cerrado
 Temperatura para su correcto uso > 5° C
 Tiempo de reposo de la mezcla 10 minutos
 Factor amasado (agua/yeso) 13 -14 l / 25 kg
 Acondicionamiento Sacos de 25 kg
 Reacción al fuego A1

Secagem 12h/48 h dependendo do clima
 Tempo de utilização uma vez misturado Vários dias com o recipiente fechado
 Temperatura para o uso correcto > 5° C
 Tempo de reposo da mistura 10 minutos
 Factor amassado (água/gesso) 13 -14 l / 25 kg
 Acondicionamento Sacos de 25 kg
 Reacção ao fogo A1

Pasta de **secado** en polvo.
 Pasta de **secagem** em pó.

Secado 12h/48 h dependiendo del clima
 Tiempo de utilización una vez mezclado Varios días con el recipiente cerrado
 Temperatura para su correcto uso > 5° C
 Tiempo de reposo de la mezcla 10 minutos
 Factor amasado (agua/yeso) 13 -14 l / 25 kg
 Acondicionamiento Sacos de 25 kg
 Reacción al fuego A1

Secagem 12h/48 h dependendo do clima
 Tempo de utilização uma vez misturado Vários dias com o recipiente fechado
 Temperatura para o uso correcto > 5° C
 Tempo de reposo da mistura 10 minutos
 Factor amassado (água/gesso) 13 -14 l / 25 kg
 Acondicionamento Sacos de 25 kg
 Reacção ao fogo A1

Pasta de **secado preparada**.
 Pasta de **secagem pronta a usar**.

Secado 12h/48 h dependiendo del clima
 Temperatura para su correcto uso > 5° C
 Tiempo de utilización una vez abierto Varios días con el recipiente cerrado
 Acondicionamiento Cubo de 5 kg o 25 kg
 Reacción al fuego A1

Secagem 12h/48 h dependendo do clima
 Temperatura para o uso correcto > 5° C
 Tempo de utilização uma vez misturado Vários dias com o recipiente fechado
 Acondicionamento Balde de 5 kg o 25 kg
 Reacção ao fogo A1

Ventajas de las pastas de secado: **Apto para el tratamiento mecánico de las juntas.**

Vantagens das pastas de secagem: **Apto para o tratamento mecânico das juntas.**



Elige la **pasta ideal** para cada clima, ambiente, acabado,...

Escolha a **pasta ideal** para cada clima, ambiente, acabamento,...

Características comunes

Campos de aplicación

Construcción de sistemas de obra seca en interiores:
 Tabiquería /particiones
 Trasdosados autoportantes / directos
 Techos continuos y elementos decorativos.
Apto para:
 Viviendas de nueva construcción o rehabilitación.
 Colegios, hospitales, edificios comerciales e industriales, oficinas, etc.

Ventajas

- Válida tanto para el **relleno** como el **acabado** de la junta.
- Facilidad** en la mezcla, aplicación y lijado.
- Excelente calidad de acabado.**
- Flexibilidad en la construcción**, que permite adaptarse a cualquier tipo de proyecto, permitiendo tanto formas regulares como redondeadas.
- Presenta un **acabado listo para pintar.**

Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto resguardado de la luz solar y de la humedad. El tiempo máximo de conservación es de 9 meses (en el caso de la pasta Vario es de 12 meses) a partir de la fecha de fabricación impresa en el saco.

Características comuns

Campos de aplicação

Construção de sistemas de obra seca em interiores:
 Paredes / divisórias
 Revestimentos de paredes autoportantes / directos
 Tectos contínuos e elementos decorativos.
Apto para:
 Construção nova ou reabilitação de habitações.
 Escolas, hospitais, edifícios comerciais e industriais, escritórios, etc.

Vantagens

- Indicada tanto para o **enchimento** como para o **acabamento** das juntas.
- Facilidade** na mistura, aplicação e lixagem.
- Boa qualidade de acabamento.**
- Flexibilidade na construção**, permitindo adaptar-se a qualquer tipo de projecto, permitindo a execução de formas regulares ou arredondadas.
- Apresenta um **acabamento pronto a pintar.**

Armazenamento e conservação

Armazenar sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo o material coberto, ao abrigo da luz solar e da humidade. O tempo máximo de conservação é de 9 meses (no caso da Pasta Vario é de 12 meses) a partir da data de fabrico impressa no saco.



PASTAS DE FRAGUADO

Pasta de **fraguado** en polvo PR 1.
 Pasta de **presa** em pó PR 1.

Tiempo de fraguado: **1 hora**
 Tiempo de utilización una vez mezclado 1 hora
 Temperatura para su correcto uso 5° - 25° C
 Tiempo de reposo de la mezcla 5 minutos
 Factor amasado (agua/yeso) 17 l / 25 kg
 Acondicionamiento Sacos de 25 kg
 Reacción al fuego A1

Início de presa 1 hora
 Tempo de utilização uma vez misturado 1 hora
 Temperatura para o uso correcto 5° - 25° C
 Tempo de reposo da mistura 5 minutos
 Factor amassado (água/gesso) 17 l / 25 kg
 Acondicionamento Sacos de 25 kg
 Reacção ao fogo A1

Ventajas de las pastas de fraguado: **Posibilidad de finalización de la junta en el día.**

Pasta de **fraguado** en polvo PR 2.
 Pasta de **presa** em pó PR 2.

Tiempo de fraguado **2 horas**
 Tiempo de utilización una vez mezclado 2 horas
 Temperatura para su correcto uso 5° - 25° C
 Tiempo de reposo de la mezcla 10 minutos
 Factor amasado (agua/yeso) 17 l / 25 kg
 Acondicionamiento Sacos de 25 kg
 Reacción al fuego A1

Início de presa 2 horas
 Tempo de utilização uma vez misturado 2 horas
 Temperatura para o uso correcto 5° - 25° C
 Tempo de reposo da mistura 10 minutos
 Factor amassado (água/gesso) 17 l / 25 kg
 Acondicionamento Sacos de 25 kg
 Reacção ao fogo A1

Vantagens das pastas de presa: **Possibilidade de finalização da junta no mesmo dia.**

Pasta de **fraguado** en polvo PR 4.
 Pasta de **presa** em pó PR 4.

Tiempo de fraguado **4 horas**
 Tiempo de utilización una vez mezclado 4 horas
 Temperatura para su correcto uso 5° - 25° C
 Tiempo de reposo de la mezcla 10 minutos
 Factor amasado (agua/yeso) 17 l / 25 kg
 Acondicionamiento Sacos de 25 kg
 Reacción al fuego A1

Início de presa 4 horas
 Tempo de utilização uma vez misturado 4 horas
 Temperatura para o uso correcto 5° - 25° C
 Tempo de reposo da mistura 10 minutos
 Factor amassado (água/gesso) 17 l / 25 kg
 Acondicionamento Sacos de 25 kg
 Reacção ao fogo A1

Pasta de **fraguado** recomendada para la realización de juntas de la placa **Stucal** y techos **Rigiton**.
 Pasta de **presa** recomendada para a realização de juntas nas placas **Stucal** e tectos **Rigiton**.

Tiempo de fraguado **40 minutos aprox.**
 Tiempo de utilización una vez mezclado 40 minutos aprox.
 Temperatura para su correcto uso > 5° C
 Tiempo de reposo de la mezcla 3 - 5 minutos
 Factor amasado (agua/yeso) 2,5 l / 5 kg
 Acondicionamiento Sacos de 5 kg
 Reacción al fuego A1

Início de presa 40 minutos aprox.
 Tempo de utilização uma vez misturado 40 minutos aprox.
 Temperatura para o uso correcto > 5° C
 Tempo de reposo da mistura 3 - 5 minutos
 Factor amassado (água/gesso) 2,5 l / 5 kg
 Acondicionamento Sacos de 5 kg
 Reacção ao fogo A1

PASTAS DE FRAGUADO



Calidad del Sistema es garantía Calidade do Sistema é garantia

Los **Sistemas Placo** deben ejecutarse íntegramente con productos propios: perfilaría, placa de yeso laminado, cinta y pastas de juntas, tornillos, etc.
Calidade es garantía: solamente con el uso integral del Sistema Placo conseguimos los mejores acabados y prestaciones conforme la Legislación vigente.

Os **Sistemas Placo** devem executar-se integralmente com produtos próprios: perfilaria, placa de gesso laminado, fita e pastas de juntas, parafusos, etc.
Qualidade é garantia: apenas com a utilização integral do Sistema Placo conseguimos os melhores acabamentos e prestações conforme a Legislação em vigor.

Esquema del Sistema Placo para tabiquería.
Esquema do Sistema Placo para divisórias.



Detalle del acabado con cinta y pasta de juntas.


Detalhe do acabamento com fita e pasta de juntas.



Calidade es garantía: solamente con el uso integral del Sistema Placo conseguimos los mejores acabados y prestaciones conforme la Legislación vigente.

Qualidade é garantia: apenas com a utilização integral do Sistema Placo conseguimos os melhores acabamentos e prestações conforme a Legislação em vigor.

Direcciones regionales Direções regionais



Dirección Regional Portugal:
Av. Hellen Keller 19 C
1400-197 Lisboa
Portugal
Tel. (00351) 21 361 77 80
Fax (00351) 21 361 77 81

Dirección Regional Centro:
Pl. Tres Olivos 26, bajo
28034 Madrid
Tel. 917 364 630
Fax 917 364 646

Dirección Regional Sur:
Polig. Ind. "La Negrilla"
Linotipia, nº 22
41017 Sevilla
Tel. 954 99 824
Fax 954 999 407

Dirección Regional Canarias:
Puerto Rico
Edificio Mundi Rep
38009 Sta. Cruz Tenerife
Tel. 922 217 388
Fax 922 246 226

Dirección Regional Levante:
Pol. Ind. de la Pascualeta
C/ Acequia de Faltanar, s/n
46200 Paiporta - Valencia
Tel. 963 979 362
Fax 963 979 383

Dirección Regional Noroeste:
C/ Emilia Pardo Bazán
nº 26 Enplta.
15005 A Coruña
Tel. 981 121 069
Fax 981 121 096

Dirección Regional Norte:
Pol. Ind. Larrondo
Edificio 1, Nave 18
48180 Loiu - Bizkaia
Tel. 944 535 920
Fax 944 536 251

Dirección Regional Centro Norte:
Ctra. de Viguera, s/n
26121 Viguera (La Rioja)
Tel. 941 490 102
Fax 941 490 123

Dirección Regional Este:
Progres, 61
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel. 934 740 181
Fax 933 773 122


Saint-Gobain Placo Ibérica
Oficinas Centrales:
Paseo de la Castellana 77
28046 Madrid



Atención al cliente:
902 253 550
902 296 226

Atenção ao cliente Portugal:
21 361 77 80

www.placo.es



Pastas de juntas de secado y fraguado Pastas de juntas de secagem e de presa

Realización de juntas, aplicación manual

Realização de juntas, aplicação manual

Juntas planas
Juntas planas

- Rellenar la anchura correspondiente a los bordes afinados.
Encher a largura correspondente aos rebaiços dos bordos.
- Colocar la cinta de papel centrada respecto al eje de la junta.
Colocar a fita de papel centrada com o eixo da junta.
- Presionar ligeramente con la espátula para conseguir un perfecto pegado y esperar a que seque.
Pressionar ligeiramente com a espátula para conseguir uma aderência perfeita e esperar que seque.
- Recubrir la cinta, así como las cabezas de tornillos.
Cobrir a fita, assim como as cabeças dos parafusos.
- Una vez seca, aplicar una capa de acabado. Repetir esta operación si fuese necesario.
Depois de seca, aplicar uma camada de acabamento. Caso necessário, repetir esta operação.

Recomendaciones para rincones, esquinas e intersecciones de juntas: Recomendações para cantos, esquinas e intersecções de juntas:

Rincones: aplicar la pasta a cada lado. Conviene utilizar la paleta de ángulos.
Cantos: aplicar a massa em cada lado. É conveniente utilizar a espátula de ângulos.

Esquinas: proteger con la banda armada, ángulos metálicos o de plástico.
Esquinas: proteger com a banda armada, ângulos metálicos ou de plástico.

Intersecciones: no superponer las cintas para evitar las diferencias de grosor.
Intersecções: não sobrepor as fitas para evitar diferenças de espessura.



Placo completa la gama con sus pastas de agarre para el pegado de placas de yeso: MAP y ADH

Placo, completa a gama com as suas pastas de agarre para colagem de placas de gesso: MAP y ADH



ADH: Yeso adhesivo Placo para pegado de Placa de Yeso Laminado.

ADH: Gesso adesivo Placo para colagem de Placa de Gesso Laminado.

MAP: Mortero adhesivo Placo para pegado de trasdosados con aislante térmico o acústico de las gamas Placomur® y Placolaine®.

MAP: Morteiro adesivo Placo para colagem de forros de parede com isolante térmico ou acústico das gamas Placomur® y Placolaine®.