Ficha Técnica

EVOKRIL 1,5

Código: 64416 Fachadas/ Revestimientos Pétreos

DESCRIPCIÓN

Mortero formulado a base de copolímeros acrílicos y cargas seleccionadas para conseguir un acabado decorativo de diferentes texturas. Contiene conservantes antimoho

USO: INTERIOR - EXTERIOR

Producto para fachadas diseñado para conseguir acabados decorativos; gota, gota chafada y fratasado (acabado similar a mortero monocapa raspado). De aplicación universal sobre hormigón no hidrófugo, cemento, yeso, fibrocemento, pinturas,....
Revoco de acabado en sistema SATE.
Revestimiento decorativo en sistema Anti-fisuras.

PROPIEDADES

- Buena adherencia
- Gran versatibilidad de acabados
- Con conservantes antimoho
- Reforzado con fibras
- Excelente trabajabilidad
- Aplicable con máquina de proyección
- Buena cubrición
- Transpirable e impermeable al agua de lluvia
- Buena resistencia a los agentes atmosféricos
- Flexible
- No contribuye al fuego

CERTIFICACIONES

CE

INDUSTRIAS JUNO, S.A
Barrio Sakoni, 10
48950 Erandio (Bizkaia)

22
JN.003

EN 15824:2017
Revoco exterior basado en ligante orgánico, para paredes y techos

Evokril 1,5 blanco y colores	
Permeabilidad al vapor de agua	V2
Absorción agua	W3
Adherencia	≥0,5 Mpa
Conductividad térmica	λ10,seco, ≤0,61(P=50%)≤0,66(P=90%)W/mk
Reacción al fuego	Bs2d0

Acabado: Mate Texturado

Color: Carta Fachadas

Densidad: 1,60 ± 0,05 g/cc S/FR1001

Secado: Tacto: aprox. 2h a 20 °C
Total aprox.: 24h a 20 °C

Repintado mínimo: 24 horas

Repintado máximo: Ilimitado

Diluyente: Agua

Rendimiento: 2-3 kg/m²(por mano)
Valores medios observados. Variable según rugosidad y absorción.

Teñido: Colorante Juno Universal (max 3%)

Punto de inflamación: No inflamable

Granulometria: Media 1,5 mm

Espesor recomendable de capa: 1,5-2 mm

Contenido en COV: Máximo 40 g/l

64416 BLANCO 64417 BASE TR



Formato: 25 kg

Las informaciones contenidas en esta ficha técnica pueden cambiar y deben ser actualizadas. Consulte www.juno.es o su representante JUNO más cercano para obtener la ficha técnica más reciente.
El asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, están basadas en la experiencia y conocimiento técnico de JUNO. Los datos mostrados en este documento deben ser considerados una recomendación y como tal no implica compromiso alguno, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos suministrados por JUNO se llevan a cabo por terceros. Consecuentemente, el resultado final es responsabilidad única del cliente, aplicador o manipulador de los productos y no de la empresa suministradora. Este documento no exime al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. En caso de responsabilidad asumida por parte de JUNO, quedará ésta limitada al estricto valor de la mercancía suministrada y utilizada por el cliente, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios ocasionados.
JUNO garantiza la calidad de todos sus productos, de conformidad con las Condiciones Generales de Venta vigentes.

Ficha Técnica
EVOKRIL 1,5
Código: 64416 Fachadas/ Revestimientos Pétreos

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

SUPERFICIES NUEVAS. Plastes, hormigón, cemento o mortero a base de ligantes hidráulicos. Esperar hasta total fraguado (min 1 mes). Eliminar suciedad, agentes encofrantes, grasas y aceites. Eliminar eflorescencias y mohos. En superficies pulidas, lijar superficialmente para abrir el poro, limpiando el polvo generado. Emplastecer los defectos del soporte con plaste de exteriores adecuado. Para exterior fijar con una mano de **Primerlite (21.702)** o **Akril-80 (42.115)**, para interior fijar con una mano de **Hidrocril (Cod 81.006)**, **Primerlite (21.702)** o **Akril-80 (42.115)**.

SUPERFICIES PINTADAS. Si la pintura esta en buen estado aplicar el producto directamente. Para pinturas en mal estado, eliminar las partes mal adheridas o defectuosas, polvo y suciedad. Proceder en esas zonas como una superficie nueva. Pinturas brillantes o satinados, lijar hasta eliminar el brillo para favorecer la adherencia y eliminar tensiones. Realizar una prueba para comprobar la solidez y anclaje de la pintura y prevenir posibles incompatibilidades entre capas. En superficies pulverulentas, para interior y exterior fijar con una mano de **Akril-80 (Cod 42.115)** o **Hidrocril (Cod 81.006)**. En caso de emplastecer imprimar estas áreas con **Primerlite (21.702)**.

PATOLOGÍAS.

Contaminación por moho. Lavar enérgicamente las manchas y desinfectar con **Junoclean Cod. 760.180**. Aclarar con agua y dejar secar completamente. Utilizar pinturas con conservantes antimoho o añadir aditivo **Misky-Misky (79.597).**

Eflorescencias salinas (salitre). Cepillar enérgicamente, lavar y neutralizar con una solución de ácido clorhídrico o sulfato de zinc (10%). Aclarar con agua y dejar secar completamente.

CONSEJOS DE APLICACIÓN

Remover el contenido del envase hasta total homogeneización.

Aplicar sobre superficies consistentes, limpias, completamente secas, libres de eflorescencias (salitre) y mohos.

Producto al uso, en caso de necesidad se puede añadir un 5% de agua.

CONDICIONES AMBIENTALES. No aplicar sobre soportes con Tª inferior a 5ºC, ni superior a 35ºC.

La temperatura del soporte debe estar al menos 3 ºC por encima del punto de rocío. La humedad relativa no debe superar el 80%.

No aplicar con riesgo de lluvia ni fuerte viento. Al mojarse el mortero sin secar completamente, se puede producir una disolución de los componentes provocando manchas en él (efecto caracol). Proteger la superficie recién aplicada de la lluvia, de las heladas y la humedad continua , hasta que este completamente seco

MÉTODO DE APLICACIÓN. Si se aplica a llana, dar un espesor uniforme de 1,5 a 2 mm evitando marcas de llana. Cuando el producto tire ligeramente, proceder al fratasado, con llana de madera o plástico (acabado fratasado).

Si se aplica a pistola de proyección, se recomienda utilizar boquilla de 6 a 8 mm y presión de pulverización de aprox. 2 kg/cm^2 manteniendo la pistola perpendicular al soporte y a una distancia constante. Pulverizar con moviemientos circulares. En función del acabado o textura deseada, se deja tal cual (acabado gota) o se procede a chafar con espátula de plástico (acabado gota chafada) o fratasar con llana de plástico (acabado fratasado)

LIMPIEZA. Limpiar inmediatamente las manchas y el material de trabajo con agua jabonosa.

OBSERVACIONES

En fachadas de gran superficie, continua, carentes de zonas de corte evidentes, se recomienda la creación de separaciones al estilo de las efectuadas en monocapas.

Para los sistemas de acabado y de aislamiento exterior SATE con EPS, se recomienda seleccionar colores con valor de luminosidad superior a 20%.

Verificar los colores antes de su puesta en obra

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m^2, la porosidad y textura del soporte.
Almacene el material sobrante en lugar ventilado y seco. El envase debe estar limpio y ser del tamaño adecuado para la cantidad de producto sobrante.
Cerrar los envases cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar derrames. Preservar los envases de heladas, altas temperaturas y de la exposición directa al sol. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales.
No comer, beber, ni fumar durante la preparación y aplicación del producto. Las operaciones de preparación de superficies y aplicación deben realizarse con las correspondientes medidas de seguridad. Para más información consultar la Ficha de Seguridad.
En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños.
No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Consulte a su ayuntamiento sobre el correcto reciclaje tanto del envase como de desechos y sobrantes de pintura de acuerdo a ley y principios de respeto medioambiental.

Las informaciones contenidas en esta ficha técnica pueden cambiar y deben ser actualizadas. Consulte www.juno.es o su representante JUNO más cercano para obtener la ficha técnica más reciente.
El asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, están basadas en la experiencia y conocimiento técnico de JUNO. Los datos mostrados en este documento deben ser considerados una recomendación y como tal no implica compromiso alguno, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos suministrados por JUNO se llevan a cabo por terceros. Consecuentemente, el resultado final es responsabilidad única del cliente, aplicador o manipulador de los productos y no de la empresa suministradora. Este documento no exime al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. En caso de responsabilidad asumida por parte de JUNO, quedará ésta limitada al estricto valor de la mercancía suministrada y utilizada por el cliente, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios ocasionados.
JUNO garantiza la calidad de todos sus productos, de conformidad con las Condiciones Generales de Venta vigentes.
Industrias JUNO, S.A. • Barrio Sakoni, 10 • 48950 Erandio (Bizkaia) • Tfno. 944 670 062 • infoweb@juno.es • www.juno.es