

Kaiflex KKplus s3 Datos técnicos

Material		Espuma elastomérica con base de caucho sintético, espuma elastomérica flexible (FEF) según EN 14304	
Tipo de producto		Planchas	
Estructura celular		Célula cerrada	
Color		Negro	
Límite de temperatura alta	Superficies planas	+85 °C	
Límite de temperatura baja		- 50 °C (- 200 °C)	ver Comentario (1)
Conductividad térmica	λ_{10} a -10 °C a 0 °C a +10 °C	$0,033 + 7,2 \cdot 10^{-5} \vartheta + 1,2 \cdot 10^{-6} \vartheta^2$ $\leq 0,032 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ $\leq 0,033 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ $\leq 0,034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	Prueba según DIN EN 12667
Permeabilidad al vapor de agua	Factor μ de resistencia a la humedad	≥ 10.000	Prueba según DIN EN 12086
Clase de material ^o		B-s3, d0	Prueba según DIN EN 13501-1
Comportamiento práctico al fuego		Autoextinguible, no gotea	
Comportamiento al fuego		Class 0	Prueba según BS 476-6
Clasificación de Resistencia al Fuego según DIN 4102-11		R 90	(ABP) Nr.: P-MPA-E-14-001
Resistencia a la corrosión		Cumple con los requisitos	Según DIN 1988
Número de índice de material de aislamiento según AGI		36.07.02.05.04	
Rendimiento acústico		Para más información visite www.kaimann.com	
Aspectos de la salud		Sin polvo ni fibras Sin metal pesado (p.e. cadmio, plomo) y formaldehído	
Resistencia a	Moho y bacterias	Sin crecimiento	Según VDI 6022
Otros atributos	Valor pH	Conforme a CE Neutro	
Otros Certificados/Autorizaciones		Inspeccionado por FIW (European Insulation Keymark Scheme for Thermal Insulation Products) Aprobado por FM DNV, Lloyd's Register, See BG	035-FIW-2-008.0-01
Vida útil	Productos autoadhesivos	1 año	Almacenar en una habitación seca con un nivel de humedad normal (entre 50 % y 70 %) y una temperatura ambiente normal (entre 0 °C y +35 °C).
Tolerancias		Según DIN EN 14304:2013-04	
Aplicaciones en exteriores		Requiere protección contra radiación UV	ver Comentario (2)

Comentario (1) Para temperaturas inferiores a -50 °C, póngase en contacto con nuestro Equipo de Soporte Técnico para recibir consejo.

Comentario (2) Para proteger Kaiflex contra el deterioro causado por los rayos UV, debe pintarse con pintura Kaifinish Color o recubrirlo con un sistema de revestimiento adecuado, resistente a los rayos UV después de 1 día de su instalación en el exterior.

^o La clasificación Euroclase se aplica a sustratos metálicos o minerales sólidos.

