FICHA TÉCNICA

KEIM DISPERSION-REMOVER

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mezcla pastosa de disolventes emulsionable en agua, libre de FCC e CCC.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Para eliminar pinturas de dispersión a base de acrilato estirenado o acrilato puro, de barnices acrílicos, sistemas de puenteado de grietas y revocos sintéticos sobre revoco, hormigón o piedra natural.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- listo al uso
- emulsionable en agua
- libre de CFC, HC y hidrocarburos aromáticos

DATOS CARACTERÍSTICOS DEL MATERIAL:

– Densidad:	aprox. 1,0 g/cm³ - 1,1 g/cm³
– Valor de pH:	aprox. 7,5
– Punto de inflamación:	> 60 °C

TONOS DE COLOR:
amarillento

4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

CONDICIONES DE APLICACIÓN:
La aplicación es óptima con > 20 °C. Las temperaturas más bajas aumentan el tiempo de actuación necesario. Las temperaturas más altas aceleran el ablandamiento de la pintura, pero acortan el tiempo abierto del producto. Debe evitarse la incidencia directa del sol y la incidencia de viento fuerte. En superficies que hayan empezado a secar, se debe volver a aplicar el producto.

CONSUMO:
aprox. 0,3 - 0,5 kg/m², para pinturas de dispersión normales.
aprox. 1,0 kg/m², en sistemas de puenteado de grietas, revocos sintéticos pintados y pinturas en varias capas.
Los consumos indicados son valores orientativos para soportes lisos. Los valores exactos sólo pueden determinarse mediante pruebas en obra.

APLICACIÓN:
El decapante se suministra listo al uso. Aplicar en capa abundante y homogénea, con cepillo de cerdas naturales (no con cerdas sintéticas), con rodillo de lana o a pistola, de abajo hacia arriba. El tiempo de actuación óptimo debe determinarse mediante pruebas: Las pinturas de dispersión normales se ablandan en un plazo de 3-6 horas. Los sistemas más gruesos (varias capas de pintura, sistemas de puenteado de grietas, revocos sintéticos) requieren de mayor tiempo de actuación; si fuera posible, dejar actuar hasta el día siguiente. Especialmente en capas gruesas, si la capa de decapante se vuelve mate sin que se haya ablandado la capa más interna (comprobar con espátula), volver a aplicar húmedo sobre húmedo. Eliminación de la pintura con agua caliente a presión (80 – 90° C y aprox. 100 bar) o mecánicamente con espátula. La eliminación se realizará siempre de abajo hacia arriba. En interiores, eliminación de la pintura con espátula y lavado posterior con esponja.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:
Limpiar inmediatamente con agua.

5. PRESENTACIÓN

Contenido del envase	Unidad de medida	Cantidad en palet	Tipo de envase
25	kg	12	lata
5	kg	66	lata

6. ALMACENAMIENTO

Tiempo máximo de almacenamiento	Condiciones de almacenamiento
12 meses	Mantener el envase herméticamente cerrado. fresco protegido de las heladas protegido del calor y de la incidencia directa del sol

No almacenar por encima de 35° C, mantener alejado de fuentes de ignición. Guardar en un lugar bien ventilado.

7. GESTIÓN DE RESIDUOS

Indicaciones para la gestión de residuos, ver apartado 13 en la Ficha de Seguridad.

Código de residuo: 08 01 11*

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Observar Ficha de datos de seguridad y la Ficha técnica. Solo para usuarios profesionales.

Para proteger los ojos y la piel durante el trabajo, utilice ropa protectora y gafas de seguridad adecuadas. En caso de salpicaduras en la piel, lávese inmediatamente con agua. En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente con agua corriente y consulte a un médico. No pulverizar sobre objetos calientes ni sobre llamas. No comer, beber ni fumar durante el trabajo. Mantener fuera del alcance de los niños.
El agua residual que se genera al evaporarse la superficie tratada debe recogerse y separarse de los residuos sólidos. Los restos de pintura en dispersión no tóxicos son, según su composición, residuos domésticos o residuos especiales. Los lodos de pintura tóxicos que contienen metales pesados son, por ejemplo, residuos especiales. El agua de lavado recogida debe eliminarse de acuerdo con las disposiciones locales. No verter el agua de lavado en el alcantarillado ni en aguas superficiales.

Para uso en interiores:
Utilizar únicamente si se garantiza una ventilación permanente y sin obstáculos. Durante el tiempo de actuación, cubrir con una lámina de PE la superficie de trabajo impregnada con el decapante, ventilar bien y aclarar cuidadosamente. Proteger las superficies que no se vayan a tratar, especialmente las superficies lacadas y plásticas, con las medidas adecuadas (por ejemplo, cubriéndolas). Los materiales como el vidrio, el cobre y el aluminio no se ven afectados.

CÓDIGO GIS: GF 0

9. INDICACIONES GENERALES

Cubrir las superficies que no se vayan a tratar, especialmente vidrio, cerámica y piedra natural. Lavar las salpicaduras inmediatamente con abundante agua hasta su total eliminación.
No se admite la mezcla con productos u otras sustancias ajenas al sistema.

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.

KEIM ECOPAINT IBÉRICA S.L.
Octavio Lacante 55 / 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) / Tel. +34 932 192 319 / Fax +34 932 191 455
www.keim.com / info@keim.es