



FICHA TÉCNICA

KEIM SOLDALIT[®]-ME

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

KEIM Soldalit-ME es una pintura de fachadas altamente especializada a base de sol-silicato, con efecto fotocatalítico. Puede aplicarse directamente no sólo en soportes minerales, sino también en gran cantidad de soportes orgánicos – directamente, sin necesidad de puentes de unión. El efecto fotocatalítico reduce gases nocivos (p.e. NO_x, COV) y aumenta la capacidad autolimpiante. Con pigmentos y cargas inorgánicos, KEIM Soldalit-ME combina todas las ventajas de la clásica pintura de dispersión de silicato, con la versatilidad de las pinturas orgánicas. KEIM Soldalit-ME cumple también los requisitos de la DIN 18363 párr. 2.4.1 "pintura de dispersión de silicato". KEIM Soldalit-ME está certificado Cradle to Cradle Certified[®] Silver y C2C Certified Material Health Certificate[™] Gold.

2. ÁREAS DE APLICACIÓN

KEIM Soldalit-ME es adecuada para la renovación y la nueva aplicación sobre pinturas y morteros sintéticos, al igual que para soportes minerales.

No es apta para:

superficies horizontales o inclinadas, expuestas a la intemperie; superficies de madera; recubrimientos plasto elásticos; soportes antiguos saponificables; soportes no humectables

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- de uso universal
- fotocatalítico
- reduce gases nocivos (p.e. NO_x, COV) y suciedad orgánica
- Cradle to Cradle Certified[®]-Certificate Silver
- C2C Certified Material Health Certificate[™] Gold
- transpirable
- muy hidrófugo
- microporoso
- antiestático, no termoplástico
- altamente resistente a la intemperie
- totalmente estable a la luz
- adversa al crecimiento de hongos y algas, gracias a la óptima gestión de la humedad
- resistente a los ácidos
- Reacción al fuego: no inflamable (clase A2-s1,d0 según EN 13501-1 según informe de clasificación)
- sin adición de disolventes
- sin adición de plastificantes

DATOS CARACTERÍSTICOS DEL MATERIAL:

- Densidad: aprox. 1,4 - 1,6 g/cm³
- Contenido orgánico: ≤ 5
- Valor de pH: aprox. 11
- Estabilidad del color (código de color según la hoja de datos BFS n. °26): A1

CLASIFICACIÓN:

- Clasificación según: DIN EN 1062-1

FICHA TÉCNICA – KEIM SOLDALIT®-ME

- Clasificación según VOB:	Pintura de dispersión de silicato según DIN 18363 párr. 2.4.1
- Permeabilidad al vapor de agua (valor V):	≥ 2000
- Espesor de la capa de aire equivalente a la difusión (valor sd):	≥ 0,01 m
- Clase de espesor de capa de aire equivalente a la difusión:	V1
- Norma de ensayo del espesor de capa de aire equivalente a la difusión:	DIN EN ISO 7783
- Permeabilidad al agua:	< 0,1 kg/(m ² √h)
- Clase de tasa de permeabilidad al agua:	W3
- Norma de ensayo del índice de permeabilidad al agua:	DIN EN 1062-3
- Grado de brillo a 85°:	mate
- Norma de ensayo del grado de brillo:	ISO 2813

TONALIDADES:

Blanco y colores, exclusivamente con pigmentos totalmente minerales y estables a la luz. Sólo puede teñirse en fábrica. No se puede suministrar en colores puros/monocromos. Al elegir el color para aplicación sobre SATE, observe un IRL ≥ 30.

4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SOPORTE:

El soporte debe estar seco, libre de sales, sano, sin caleo, limpio y libre de polvo. Las partículas sueltas de pinturas antiguas deben eliminarse mecánicamente o con agua a presión. Las faltas se repararán con un material adecuado, igualando la textura. En su caso, las capas sinterizadas sobre revocos nuevos se eliminarán con KEIM Neutralizador de pH según indicaciones. Las reparaciones parciales se tratarán siempre con KEIM Neutralizador de pH según indicaciones de la Ficha Técnica. Las superficies muy absorbentes deben recibir una imprimación con KEIM Soldalit-Fixativ. Observe la Ficha Técnica de la imprimación respecto a la aplicación. En caso de mayores fisuras o importantes diferencias de textura, puede necesitarse una mano de fondo con KEIM Contact-Plus en vez de con KEIM Soldalit-ME.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Temperatura de ambiente y soporte ≥ 5 °C durante la aplicación y el secado. No aplicar con incidencia directa del sol, ni en soportes recalentados por el sol. Proteger las superficies durante y después de la aplicación contra sol directo, viento y lluvia.

PREPARACIÓN DEL MATERIAL:

KEIM Soldalit-ME debe removerse bien antes de la aplicación.

APLICACIÓN:

KEIM Soldalit-ME puede aplicarse a cepillo, rodillo o airless (boquilla: ≥ 435).

Mano de fondo: KEIM Soldalit-ME se aplica generalmente sin diluir o, según absorción del soporte, diluido con máx. 5 % con KEIM Soldalit-Fixativ.

Mano de acabado: Aplicar KEIM Soldalit-ME sin diluir.

TIEMPOS DE SECADO:

Puede recibir la siguiente aplicación después de un mínimo de 12 horas (con 23 °C y 50% hum.rel.)

Con mayor humedad ambiental, mayor espesor y/o con temperaturas más bajas, el tiempo de secado será más largo.

FICHA TÉCNICA – KEIM SOLDALIT®-ME

CONSUMO:

aprox. 0,35-0,45 kg/m² para dos manos.

Los consumos indicados son valores orientativos para soportes lisos. Los valores exactos sólo pueden determinarse mediante pruebas en obra.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

Limpiar inmediatamente con agua.

5. PRESENTACIÓN

Contenido del envase	Unidad de medida	Cantidad en palet	Tipo de envase
18	kg	32	bidón
5	kg	70	bidón

6. ALMACENAMIENTO

Tiempo máximo de almacenamiento	Condiciones de almacenamiento
12 meses	fresco protegido de las heladas Mantener el envase herméticamente cerrado.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO:

Guardar los restos de envases empezados en envases más pequeños para minimizar el contenido en aire en el bidón.

7. GESTIÓN DE RESIDUOS

Indicaciones para la gestión de residuos, ver apartado 13 en la Ficha de Seguridad.

CATÁLOGO EUROPEO DE RESIDUOS:

Código de desecho: 08 01 12

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Observar la Ficha de Seguridad.

9. INDICACIONES GENERALES

Cubrir las superficies que no se vayan a tratar, especialmente vidrio, cerámica y piedra natural. Lavar las salpicaduras inmediatamente con abundante agua hasta su total eliminación.

No se admite la mezcla con productos u otras sustancias ajenos al sistema.

10. CERTIFICADOS Y SELLOS DE CALIDAD

FICHA TÉCNICA – KEIM SOLDALIT®-ME



Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.



KEIM ECOPAINT IBÉRICA S.L.

Octavio Lacante 55 / 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) / Tel. +34 932 192 319 / Fax +34 932 191 455
www.keim.com / info@keim.es