MAPEPROOF SA PRIMER

Imprimación monocomponente de secado rápido de aplicación antes de colocar las membranas autoadhesivas de las líneas Mapeproof y Mapethene



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mapeproof SA Primer es una imprimación de policloropreno base solvente monocomponente que se utiliza en soportes de hormigón antes de colocar membranas impermeabilizantes autoadhesivas, como las de las líneas **Mapeproof** y **Mapethene**, utilizadas para impermeabilizar estructuras subterráneas.

MODO DE APLICACIÓN

Preparación del soporte

El soporte de hormigón debe ser plano, sólido y limpio. Retirar los restos de cemento, las partes sueltas y cualquier rastro de polvo, grasa y aceites de desencofrado, lavando con agua a presión y luego esperar a que se elimine el agua del lavado.
Si las estructuras de hormigón armado a impermeabilizar presentan irregularidades, se trataran mediante repicado manual o mecánico o por hidrodemolición. Limpiar cuidadosamente las armaduras expuestas, tratarlas con **Mapefer 1K Zero**, mortero de cemento anticorrosivo, y luego proceder a la reconstrucción de la parte en cuestión utilizando **Planitop Rasa & Ripara R4 Zero**, mortero de cemento tixotrópico estructural con fraguado rápido y retracción compensada, o morteros adecuados de la línea **Mapegrout**.
Es necesario crear una conexión entre la losa de cimentación y el muro, así como entre paredes verticales contiguas, utilizando los mismos productos indicados para la reparación de superficies, y para moldear cualquier borde afilado presente.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Mapeproof SA Primer está listo para usar, pero aún así se recomienda mezclar el contenido del envase para obtener una perfecta homogeneidad del producto.
Después de preparar el soporte, aplicar con un rodillo o brocha **Mapeproof SA Primer**.
Esperar a que la imprimación se seque, pero aún esté pegajosa al tacto y luego aplicar la membrana autoadhesiva.

AVISOS IMPORTANTES

No diluir **Mapeproof SA Primer** con disolventes.

LIMPIEZA

Las herramientas utilizadas durante la aplicación se limpian antes del secado del producto con disolvente, como alcohol blanco o diluyente nitro.

El producto seco sólo se puede eliminar mecánicamente.

CONSUMO

300-500 g/m², dependiendo de la absorción del soporte.

PRESENTACIÓN

Mapeproof SA Primer está disponible en botes de 10 Kgs.

ALMACENAMIENTO

Mapeproof SA Primer tiene una vida útil de 12 meses, si se almacena en su embalaje original, en un lugar seco y a una temperatura entre +15°C y +25°C.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y LA PUESTA EN OBRA

Para un uso seguro de nuestros productos, consulte la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad en nuestro sitio web www.mapei.es.
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

DATOS TÉCNICOS (valores característicos)

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO	
Aspecto:	líquido viscoso
Color:	amarillo dorado
Contenido en sólidos:	31%
Densidad:	0,9 g/cm³
Viscosidad Brookfield a +23°C:	3.450 mPa·s

DATOS DE APLICACIÓN	
Temperatura de aplicación permitida:	de +5°C a +35°C
Tiempo de secado al tacto a +23°C y 50% H.R.:	60 min
Tiempo máximo para recubrir con Mapeproof SA:	24 horas

ADVERTENCIA

Las indicaciones y las prescripciones arriba descritas, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas y deberán ser confirmadas mediante aplicaciones prácticas concluyentes; por lo tanto, antes de emplear el producto, quien vaya a usarlo deberá determinar si es apropiado o no para el uso previsto y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso.
Consulte siempre la última versión actualizada de la Ficha Técnica, disponible en nuestra sitio web www.mapei.com

INFORMACIÓN LEGAL

El contenido de esta Ficha Técnica puede ser reproducido en otros documentos de proyecto, pero el documento resultante de ninguna manera puede reemplazar o integrar la Ficha Técnica vigente en el momento de la aplicación del producto MAPEI.
La Ficha Técnica más actualizada está disponible en nuestro sitio web www.mapei.com
CUALQUIER ALTERACIÓN DEL TEXTO O DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN ESTA HOJA DE DATOS O RESULTANTE DE ESTA HOJA DE DATOS EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE MAPEI.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Suministro e instalación de imprimación monocomponente de secado rápido (tipo **Mapeproof SA Primer** de MAPEI) para aplicar antes de las membranas autoadhesivas a las estructuras subterráneas impermeabilizadas.
El producto debe aplicarse con rodillo o brocha con un consumo de 300-500 g/m², dependiendo del estado del soporte, y debe tener las siguientes características:

Contenido en sólidos:	31%
Densidad:	0,9 g/cm³
Viscosidad Brookfield a +23°C:	3.450 mPa·s
Tiempo de secado a +23°C:	60 min

Mapei Spain S.A.U.
C/ Valencia, 11 - Pol Ind. Can Oller - 08130 Santa Perpètua de Mogoda (BARCELONA)
+34-93-3435050 www.mapei.es mapei@mapei.es

7691-10-2024 es-es (ES)

La reproducción de textos, fotografías e ilustraciones de esta publicación está totalmente prohibida y será perseguida por la ley.