ADESILEX MT32

Adhesivo de dispersión acuosa para revestimientos murales





CAMPOS DE APLICACIÓN

Encolado de revestimientos murales de todo tipo: papel pintado, fibra de vidrio y tejido no tejido.

Algunos ejemplos de aplicación

Adesilex MT32 se utiliza para encolar:

- revestimientos como papel vinílico, revestimiento textil “fil posé", tejidos y textiles sobre papel;
- telas, tejidos vinílicos, punzonados sobre espuma o film, textiles sobre poliéster;
- tejidos de fibra de vidrio
- revestimientos de PVC expandido y PVC expandido sobre poliéster.

SOBRE
todos los soportes habituales, absorbentes y estables a la humedad, utilizados en la construcción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Adesilex MT32 es un adhesivo acrílico en dispersión acuosa que se presenta en forma de pasta de color blanco, listo al uso.
Propiedades del producto:

- De muy fácil aplicación a rodillo y a espátula
- Excelente adhesión inicial en húmedo, tal que los revestimientos, incluso pesados, pueden permanecer perfectamente posicionados
- Rápido secado
- No inflamable
- EMICODE EC1 Plus (con bajísimas emisiones)

AVISOS IMPORTANTES

- No utilizar **Adesilex MT32** para la instalación de revestimientos no transpirables sobre superficies no absorbentes (consultar al Servicio de Asistencia Técnica de MAPEI).
- No utilizar **Adesilex MT32** a temperaturas inferiores a +10°C ni superiores a +35°C.
- No utilizar **Adesilex MT32** en paredes sujetas a posibles humedades por remonte capilar.

MODALIDAD DE APLICACIÓN

Preparación del soporte

Los soportes deber ser absorbentes, uniformemente secos, planos, mecánicamente resistentes, libres de polvo, partes friables, fisuras, barnices, cera, aceite, óxido, restos de yeso y productos que puedan interferir en la adherencia.
El contenido de humedad debe ser el recomendado en la información vigente de cada país.
Es además indispensable asegurarse que no existe remonte de humedad.
Para reparar fisuras, consolidar el soporte y nivelar los niveles de colocación, se recomienda consultar la documentación relativa o contactar con el Servicio de Asistencia Técnica MAPEI.

Aclimatación

Antes de iniciar la instalación asegurarse que el adhesivo, el revestimiento y la pared estén aclimatados a la temperatura recomendada.
El revestimiento debe sacarse del embalaje algunas horas antes de la instalación, dejarlo extendido libremente o al menos, aflojados los rollos para permitir la aclimatación y la disminución de las tensiones debidas al embalaje.

Extensión del adhesivo

Para la aplicación del adhesivo sobre fondos muy absorbentes y/o polvorientos es necesaria la aplicación previa de un imprimador adecuado, tipo **Eco Prim T Easy, Eco Prim T Plus** o **Primer G** (oportunamente diluido con agua). Alternativamente a los imprimadores anteriores, para uniformar la absorción y bloquear el polvo, es posible aplicar una mano de **Adesilex MT32** diluido 1 a 2 con agua.
Adesilex MT32 dependiendo del tipo de revestimiento puede ser aplicado:
a) sobre la pared (yeso o cemento) con una espátula de diente fino (espátula MAPEI n° 1 o TKB A1/A4) o a rodillo previa dilución al 10-15% con agua.
b) sobre el reverso del revestimiento con una brocha o cepillo, previa dilución con agua hasta aproximadamente el 30%.

Colocación del revestimiento

Siga las instrucciones del fabricante sobre la técnica de colocación.
Cuando **Adesilex MT32** es aplicado sobre la pared, el revestimiento debe colocarse en rollos sucesivos siempre dentro del tiempo abierto del adhesivo (máx. 30 minutos).
Cuando **Adesilex MT32** es aplicado sobre el reverso el revestimiento se debe dejar reposar alrededor de 10-20 minutos antes de aplicarlo sobre la pared.
La superficie debe masajearse con un cepillo o con espátula de madera (o similar), inmediatamente después de la colocación del revestimiento partiendo desde el centro hacia el exterior para permitir una perfecta impregnación y la eliminación de las burbujas de aire.

LIMPIEZA

Adesilex MT32 se puede limpiar cuando aún está fresco, de los revestimientos, de las herramientas, de las manos y la ropa con agua; cuando está seco con alcohol o con **Pulicol 2000.**



Colocación de revestimientos en oficinas



Colocación de revestimientos murales en rollo con Adesilex MT32



Detalle de colocación

PRESENTACIÓN

El producto está disponible en cubos de 1, 5, 10 y 20 kg.

CONSUMO

El consumo varía en función de la uniformidad de la pared y del reverso del revestimiento.

- Espátula MAPEI n. 1 : 200/250 g/m²
- Espátula TKB A1/A4: 150-250 g/m²
- Rodillo aprox. 200 g/m²
- Brocha aprox. 150 g/m

ALMACENAMIENTO

Adesilex MT32 es sensible a las heladas durante el transporte y el almacenamiento. Evitar la exposición demasiado prolongada a temperaturas inferiores a 0°C. En un entorno normal y en su embalaje original sin abrir, **Adesilex MT32** es estable durante al menos 12 meses.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y LA PUESTA EN OBRA

Para un uso seguro de nuestros productos, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Seguridad del producto, disponible en www.mapei.es.
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

DATOS TÉCNICOS (valores característicos)

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO	
Consistencia:	pasta cremosa
Color:	blanco
Densidad:	1,10 g/cm³
pH:	9
Residuo sólido:	23%

DATOS DE APLICACIÓN (a +23°C - 50% H.R.)	
Temperatura de aplicación permitida:	de +10°C a +35°C
Tiempo de espera:	de 0 a 10 minutos
Tiempo abierto:	máximo 30 minutos
Tiempo de fraguado:	aprox. 6-8 horas
Tiempo de fraguado final:	aprox. 48 horas

PRESTACIONES FINALES	
Resistencia al envejecimiento:	óptima
Resistencia a la temperatura:	máx. +80°C
Resistencia a la humedad:	buena
Resistencia al moho:	buena

ADVERTENCIA

Las indicaciones y las prescripciones arriba descritas, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas y deberán ser confirmadas mediante aplicaciones prácticas concluyentes; por lo tanto, antes de emplear el producto, quien vaya a usarlo deberá determinar si es apropiado o no para el uso previsto y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso.
Consulte siempre la última versión actualizada de la Ficha Técnica, disponible en la página web www.mapei.com

INFORMACIÓN LEGAL

El contenido de esta Ficha Técnica puede ser reproducido en otros documentos de proyecto, pero el documento resultante no podrá, de ninguna manera, reemplazar o integrar la Ficha Técnica vigente en el momento de la aplicación del producto MAPEI.
La Ficha Técnica más actualizada está disponible en nuestro sitio web www.mapei.com
CUALQUIER ALTERACIÓN DEL TEXTO O DE LAS CONDICIONES ACTUALES CONTENIDAS EN ESTA FICHA TÉCNICA O DE ELLA DERIVADAS, EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE MAPEI.

Mapei Spain S.A.U.
C/ Valencia, 11 - Pol Ind. Can Oller - 08130 Santa Perpètua de Mogoda (BARCELONA)
+34-93-3435050 www.mapei.es mapei@mapei.es

La reproducción de textos, fotografías e ilustraciones de esta publicación está totalmente prohibida y será perseguida por la ley.