

MasterCoat 1210 B

Recubrimiento epoxi de bajo espesor con textura de acabado lisa o antideslizante para solicitaciones mecánicas bajas-medias.

Campo de aplicación: pavimentos industriales con solicitaciones mecánicas bajas-medias donde se requiera una superficie lisa, homogénea y de fácil limpieza. Por ejemplo: almacenes, salas de producción, parkings, etc.
También disponible en versión antideslizante, mediante espolvoreo de árido.

- Clase de resistencia al deslizamiento Rd según UNE-ENV 12633: **1**(en liso) **2-3** (en antideslizante)
- Clase de reacción al fuego según UNE EN 13501-1: **Bfl-s1**.

		Consumo
Imprimación	**MasterCoat PRI 622N (o MasterCoat PRI 604N)** Resina epoxi bicomponente sin disolventes (100% sólidos).	0,3 - 0,5 kg/m²
1ª Mano de sellado	**MasterCoat ER 315N** Resina epoxi bicomponente coloreada, sin disolventes.	0,25 – 0,3 kg/m²
Opcional*: Espolvoreo de árido	**Arena MasterCoat FIL 5/ FIL 18** Espolvoreo homogéneo a saturación con posterior barrido del árido suelto, lijado suave y aspirado	2,0 – 3,0 kg/m²
2ª Mano de sellado	**MasterCoat ER 315N** Resina epoxi bicomponente coloreada, sin disolventes.	0,25 – 0,3 kg/m² (para versión sin espolvoreo) 0,6 – 0,8 kg/m²** (para versión con espolvoreo)
Espesor del sistema	Aprox. 0,8 – 1,2 mm (sin espolvoreo) / 1,0-2,0 mm (con espolvoreo)	

Nota: Los consumos indicados pueden ser superiores dependiendo de la rugosidad, temperatura y rugosidad del soporte, así como las pérdidas generadas durante la aplicación.

* La capa de espolvoreo opcional está indicada para necesidad de acabado rugoso/antideslizante, y/o necesidad de un mayor espesor.

** Consumo para la versión antideslizante, con espolvoreo de árido.

Contacto: Master Builders Solutions España, S.L.U.
Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta, 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona) - Tel. 93 619 46 00
mbs-cc@masterbuilders.com / www.master-builders-solutions.com/es-es