

MasterCoat 1273

Recubrimiento epoxi autonivelante para pavimentos, con textura de acabado lisa, para solicitaciones mecánicas medias-altas.

Campo de aplicación: pavimentos industriales con solicitaciones mecánicas medias-altas donde se requiera una superficie lisa, homogénea y fácil de limpiar. Por ejemplo: almacenes, salas de producción, etc.

- Clase de resistencia al deslizamiento Rd según UNE-ENV 12633: **1**
- Clase de reacción al fuego según UNE EN 13501-1: **Bfl-s1**.

			Consumo
■	Imprimación	**MasterCoat PRI 622N** Resina epoxi bicomponente sin disolventes (100% sólidos)	0,3 - 0,5 kg/m^2
	Espolvoreo sobre imprimación	**Arena MasterCoat FIL 5** Espolvoreo ligero homogéneo. No aplicar en exceso	0,8 – 1,0 kg/m2
□	Opcional: Imprimación espatulada	**MasterCoat PRI 622N** Mezclar con árido MasterCoat FIL1. Relación de mezcla resina: árido 1:0,5	0,6 – 2,0 kg/m^2*
	Espolvoreo sobre imprimación	**Arena MasterCoat FIL 5** Espolvoreo homogéneo. No aplicar en exceso	2,0 – 3,0 kg/m2
■	Capa base	**MasterCoat ER 372N** Resina epoxi bicomponente pigmentada sin disolventes Mezclar con árido MasterCoat FIL1. Relación de mezcla resina: árido 1:0,7	3,5 – 5,0 kg/m^2*
■	Recubrimiento superficial	**MasterCoat PR 445 Pigmentado** Resina de poliuretano bicomponente pigmentada, resistente a UV, de acabado mate.	0,12 – 0,15 kg/m^2
□	Recubrimiento superficial (alternativo)**	**MasterCoat PR 445 Transparente** Resina de poliuretano bicomponente transparente de acabado mate.	0,12 – 0,15 kg/m^2
	Espesor del sistema	**Aprox. 2,5 – 5,0 mm**	

Nota: Los consumos indicados pueden ser superiores dependiendo de la rugosidad, temperatura y rugosidad del soporte, así como las pérdidas generadas durante la aplicación.
* El consumo incluye el árido.
* * Los recubrimientos transparentes no evitan en amarilleamiento de las capas base. Es necesario el empleo de MasterCoat PR 445 Pigmentado para evitar el amarilleamiento.
Para una información detallada sobre la correcta aplicación y las propiedades de cada producto, deben consultarse las correspondientes Fichas Técnicas.

Contacto: Master Builders Solutions España, S.L.U.
Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta, 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona) - Tel. 93 619 46 00
mbs-cc@masterbuilders.com / www.master-builders-solutions.com/es-es