

MasterCoat 1324 R

Sistema de poliuretano antideslizante, con acabado mate o satinado y de bajas emisiones.

Campo de aplicación: Pavimentos interiores o exteriores con capacidad de puenteo de fisuras y de soportar cargas medias y altas, de superficie resistente al deslizamiento. Para áreas de producción, almacenes, forjados, zonas húmedas, etc.

- Clase de resistencia al deslizamiento Rd según UNE-ENV 12633: **2 – 3** (según requerimientos).
- Clase de reacción al fuego según UNE EN 13501-1: **Bfl-s1.**

			Consumo
■	Imprimación	**MasterCoat PRI 622N** Resina epoxi bicomponente sin disolventes (100% sólidos)	0,3 - 0,5 kg/m²
	Espolvoreo sobre imprimación	**Arena MasterCoat FIL 5** Espolvoreo ligero homogéneo. No aplicar en exceso	0,8 – 1,0 kg/m2
□	Opcional: Imprimación espatulada	**MasterCoat PRI 622N** Mezclar con árido MasterCoat FIL1. Relación de mezcla resina: árido 1:0,5	0,6 – 1,0 kg/m²*
	Espolvoreo sobre imprimación	**Arena MasterCoat FIL 5** Espolvoreo homogéneo. No aplicar en exceso	2,0 – 3,0 kg/m2
■	Capa base	**MasterCoat PR 375N** Resina de poliuretano bicomponente pigmentada que no contiene disolventes Mezclar con árido MasterCoat FIL1. Relación de mezcla resina: árido 1:0,3	0,8 – 1,2 kg/m²*
	Espolvoreo sobre capa base	**Arena MasterCoat FIL 5** Espolvoreo homogéneo. No aplicar en exceso	1,5 – 2,0 kg/m2
■	Recubrimiento superficial	**MasterCoat PR 375N** Resina de poliuretano bicomponente pigmentada que no contiene disolventes	0,8 – 1,0 kg/m²
■	Opcional: Recubrimiento superficial	**MasterCoat PR 445 Pigmentado** Resina de poliuretano bicomponente pigmentada, resistente a UV y de acabado mate.	0,12 – 0,15 kg/m²
□	Opcional: Recubrimiento superficial (alternativo)**	**MasterCoat PR 445 Transparente** Resina de poliuretano bicomponente transparente de acabado mate.	0,12 – 0,15 kg/m²
	Espesor del sistema	**Aprox. 2,0 – 3,0 mm**	

Nota: Los consumos indicados pueden ser superiores dependiendo de la rugosidad, temperatura y rugosidad del soporte, así como las pérdidas generadas durante la aplicación.
* El consumo incluye el árido.
* * Los recubrimientos transparentes no evitan en amarilleamiento de las capas base. Es necesario el empleo de MasterCoat PR 445 Pigmentado para evitar el amarilleamiento.
Para una información detallada sobre la correcta aplicación y las propiedades de cada producto, deben consultarse las correspondientes Fichas Técnicas.

Contacto: Master Builders Solutions España, S.L.U.
Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta, 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona) - Tel. 93 619 46 00
mbs-cc@masterbuilders.com / www.master-builders-solutions.com/es-es