

Fecha de Alta

20-05-2008

Versión

2 - 30/10/2009


**Familia** SISTEMAS TINTOMÉTRICOS / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

**Línea** MADERA PORO ABIERTO

### Descripción y naturaleza

Base tixotrópica al disolvente para la obtención de tintes madera mediante el Sistema Tintométrico Montomix

### Usos

Exterior/Interior

Tratamiento de la madera

Tintado de madera, Base para tintes en Sistema Montomix, Falsa madera

### Propiedades

- Aplicabilidad Óptima
- Secado rápido
- Fácil incorporación del colorante Montomix
- Proporciona tintes estables
- Rápido repintado
- Realza las vetas de la madera, modificando únicamente su tono
- Mantiene los clarooscuros propios del soporte

### Características Técnicas

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Acabado                     | Transparente             |
| Peso específico             | 0,82± 0,05 kg/l          |
| Sólidos en volumen          | 0± 1                     |
| Sólidos en peso             | 0± 1                     |
| Rendimiento aprox. por mano | 10-20 m <sup>2</sup> /L  |
| Secado tacto                | (20°C HR: 60%): 1-3 min  |
| Repintado                   | (20°C HR: 60%): 5-10 min |
| Colores                     | Base: TR<br>Transparente |

### Preparación del Soporte

#### Soportes Nuevos

Maderas nuevas:

- El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
- Aplicar sobre maderas con un contenido de humedad inferior al 20%.
- Aplicar sobre maderas sanas, bien desengrasadas, sin polvo y secas.
- Lijar y eliminar posibles restos de cola en los ensamblajes y fallos del mecanizado.
- Si la madera presenta signos de envejecimiento debe ser previamente lijada y eliminado el polvo mediante cepillado o cualquier otro medio mecánico.

#### Restauración y mantenimiento

Maderas barnizadas o pintadas:

- Si han sido barnizadas con Montoxyl Color eliminar productos extraños, eliminar zonas mal adheridas o en mal estado, lijar ligeramente, eliminar el polvo resultante del lijado y proceder como sobre maderas nuevas.
- Si han sido barnizadas con barnices de poro cerrado como Barniz Sintético Universal Mate, Satinado ó Brillante, Barniz Velero, Barniz Alta Montaña ó similares, eliminar mediante decapado con Quitamont Universal ó mediante medios mecánicos y proceder como sobre maderas nuevas caso de haberse producido ampollas, levantamiento de bordes ó grietas. Caso de encontrarse la superficie en buen estado, lijar ligeramente, eliminar el polvo resultante del lijado y proceder como sobre maderas nuevas.
- Si han sido barnizadas con barnices celulósicos o poliuretanos eliminar mediante decapado con Quitamont Universal ó

Fecha de Alta

20-05-2008

Versión

2 - 30/10/2009

mediante medios mecánicos y proceder como sobre maderas nuevas.

-Si han sido esmaltadas con esmalte sintético, Marisma, Luxatín ó similares, eliminar mediante decapado con Quitamont Universal (Cód: 3510) ó mediante medios mecánicos y proceder como sobre maderas nuevas.

## Modo de empleo

### Consejos de aplicación

Del producto aditivado en Montomix:

- Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar en forma de suministro.
- No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 80%.
- Sobre superficies barnizadas utilizar antes de aplicar el tinte y decapar hasta llegar a madera.
- Repintar con cualquier sistema de barnizado transparente.

### Disolvente para dilución y limpieza

#### Método de aplicación      Dilución orientativa

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Pistola air less    | Al uso |
| Pistola air mix     | Al uso |
| Pistola aerográfica | Al uso |
| Turbo baja presión  | Al uso |

## Sistema

### Procesos por tipo de soporte

|                            | Imprimación  | Intermedia                      | Acabado                         |
|----------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Madera</b>              |  |                                 |                                 |
| <b>MAX</b>                 |  |                                 |                                 |
| <b>STD</b>                 | Base Tintes Madera Montoxyl, Montolac transparente, Montopol transparente, Barniz Velero         | Linea madera Monto transparente | Linea madera Monto transparente |
| <b>Madera poro cerrado</b> |  |                                 |                                 |
| <b>MAX</b>                 |  |                                 |                                 |
| <b>STD</b>                 | Decapar+Base Tintes Madera Montoxyl, Montolac transparente, Montopol transparente, Barniz Velero | Linea madera Monto transparente | Linea madera Monto transparente |

## Seguridad

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

## Nota

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35 C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

501306

# MONTOXYL TINTE



Fecha de Alta

20-05-2008

Versión

2 - 30/10/2009

## Formatos

0.75 L, 4 L