



FAMILIA TRATAMIENTOS DE LA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LÍNEA ACABADOS POLIU. PIG. (L. Y P.)

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Acabado de poliuretano blanco de dos componentes, buena nivelación y fácil de aplicar.

USOS

Interior

Tratamiento de la madera

Exclusivo para instalaciones reguladas por RD 117/2003

PROPIEDADES

- Adherencia
- Aplicabilidad Óptima
- Alto contenido en sólidos
- Dureza
- Elasticidad
- Secado rápido
- Inodoro una vez seco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Relación de mezcla	2 (Montopol): 1 (Cat.)
Vida de la mezcla	4 h
Acabado	Mate
Peso específico	1,14 ± 0,05 kg/l
Viscosidad	220 +/- 20 SG
Sólidos en volumen	37 ± 1
Sólidos en peso	52 ± 1
VOC	Cat. d/BD 400/300 (2007/2010): 643,66 g/l
Rendimiento aprox. por mano	10-14 m ² /L
Secado tacto	(20°C HR: 60%): 15-20min
Colores	Colores NCS, Ral.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

- Maderas nuevas:
- El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
- Aplicar sobre maderas con un contenido de humedad inferior al 12%.
- Aplicar sobre fondo recomendado

Restauración y mantenimiento

- Maderas barnizadas o pintadas:
- En caso de duda eliminar el barniz, laca o esmalte anterior.
- Aplicar sobre fondo recomendado.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

-Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.-Mezclar sin modificar las proporciones bajo ningún concepto.-No deben aplicarse nunca espesores de capa superiores a 90 micras húmedas por mano.-Antes de realizar la mezcla comprobar que el CATALIZADOR MONTOPOL MS esté totalmente transparente.

Disolvente para dilución y limpieza

Disolvente 1410.

Método de aplicación Dilución orientativa

Brocha	0-5%
Pistola air less	5-10%
Pistola air mix	5-10%
Pistola aerográfica	0-20%
Turbo baja presión	5-10%

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Madera barnizada poro abierto			
MAX	Montopol fondo+Cat. MS	Montopol fondo+Cat. MS	Montopol blanco 59+Cat. MS
STD	Montopol fondo+Cat. MS		Montopol blanco 59+Cat. MS
Madera nueva/vieja interior			
MAX	Montopol fondo+Cat. MS	Montopol fondo+Cat. MS	Montopol blanco 59+Cat. MS
STD	Montopol fondo+Cat. MS		Montopol blanco 59+Cat. MS
Madera pintada o barnizada (poro cerrado) interior			
MAX	Decapar+Montopol fondo+Cat. MS	Montopol fondo+Cat. MS	Montopol fondo blanco 59+Cat. MS
STD	Decapar+Montopol fondo+Cat. MS		Montopol fondo blanco 59+Cat. MS

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

5 L, 25 L