



FAMILIA ESMALTES
LÍNEA POLIURETANOS (2 COMPONENTES)

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Catalizador exclusivo para el Acropol Barniz y Anti-Pintadas

USOS

Exterior/Interior

PROPIEDADES

- Dureza
- Poder de relleno

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Relación de mezcla	4 (Barniz) : 1 (catalizador)
Vida de la mezcla	6h
Peso específico	1 ± 0,05 kg/l
Viscosidad	22 +/- 3 SG
Sólidos en volumen	57 ± 1
Sólidos en peso	61 ± 1
Rendimiento aprox. por mano	En función del uso del producto
Colores	incolore

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

- Maderas nuevas:
- Seguir las indicaciones reflejadas en ficha técnica de la parte A

Restauración y mantenimiento

- Maderas barnizadas o pintadas:
- Seguir las indicaciones reflejadas en ficha técnica de la parte A

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

Disolvente para dilución y limpieza

Método de aplicación **Dilución orientativa**

CATALIZ.BARNIZ ACRIPOL/ANTIPINTADAS

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

Imprimación

Intermedia

Acabado

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS