



FAMILIA HTM

LÍNEA INSTALACIONES DEPORTIVAS

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Pintura para piscinas al clorocaucho de perfecto anclaje y elevada transpiración.

USOS

Exterior/Interior
Cemento
Mortero
Hormigón
Piscinas

PROPIEDADES

- Impermeable
- Buena resistencia al agua
- Resistencia a la alcalinidad
- Rápido secado
- Excelente adherencia
- El producto puede sufrir decoloración dependiendo del tipo y concentración del desinfectante utilizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|-----------------------------|---|
| Referencia Color | HTM PISCINAS CLOROCAUCHO BLANCO CARIBE |
| Acabado | Semimate |
| Peso específico | 1,35± 0,05 kg/l |
| Viscosidad | 70 +/- 5 KU |
| Sólidos en volumen | 39± 1 |
| Sólidos en peso | 62± 1 |
| Rendimiento aprox. por mano | 5-7 m ² /L |
| Secado tacto | 10-30 min (Llenado 7 días) |
| Repintado | 24h mínimo |
| Colores | Blanco Caribe, Azul Polinesia, Arena Ibiza, Gris Lanzarote, Azul Menorca. |

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Mortero de cemento:

- Esperar hasta total fraguado (30 días mínimo).
- Limpiar el soporte de posibles eflorescencias mediante chorro abrasivo, así como neutralizar las superficies alcalinas.
- En superficies excesivamente pulidas, lijar para abrir el poro. Caso de tratar con sulfamán (diluido al 10% en agua,) la superficie para abrir el poro, limpiar con abundante agua, antes de proceder al pintado.
- Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte. En cualquier caso siempre es aconsejable una primera mano muy diluida.
- Limpiar el soporte de productos extraños y/o residuos.

Restauración y mantenimiento

- Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas, mediante un cepillo de púas de acero, rasqueta u otros medios mecánicos.
- En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la vieja pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados.
- No se aconseja aplicar sobre pintura de piscinas al agua.

-Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
-Sobre paredes con moho, tratar previamente con fungicidas.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

Aplicar sobre soportes bien secos y firmes. Remover hasta perfecta homogeneización y aplicar, una vez diluido convenientemente el producto.

-Producto resistente al cloro y derivados del cloro en límites de concentración indicadas en el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre. Para cualquier otro tratamiento (floculantes, algicidas...), consultar con el proveedor su posibilidad de uso en piscinas pintadas.

Disolvente para dilución y limpieza

Disolvente para pinturas al Clorocaucho

| Método de aplicación | Dilución orientativa |
|----------------------|----------------------|
| Pistola air less | 5-40% MÁX |
| Pistola aerográfica | 5-40% MÁX |
| Brocha, Rodillo | 5-30% MÁX |

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

| | Imprimación | Intermedia | Acabado |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------------|
| Soporte enmohecido | | | |
| MAX | MONTOLIMP + FIJAMONT | HTM PISCINAS AL CLOROCAUCHO DILUIDO | HTM PISCINAS AL CLOROCAUCHO |
| STD | MONTOLIMP + FIJAMONT | HTM PISCINAS AL CLOROCAUCHO DILUIDO | HTM PISCINAS AL CLOROCAUCHO |
| Antiguas pinturas en mal estado | | | |
| MAX | Eliminar y proceder como en buen estado | | HTM PISCINAS AL CLOROCAUCHO |
| STD | Eliminar y proceder como en buen estado | | HTM PISCINAS AL CLOROCAUCHO |
| Antiguas Pinturas en Buen Estado | | | |
| MAX | HTM PISCINAS AL CLOROCAUCHO diluido | | HTM PISCINAS AL CLOROCAUCHO |
| STD | | | |
| Soportes deleznales | | | |
| MAX | FIJAMONT | HTM PISCINAS AL CLOROCAUCHO DILUIDO | HTM PISCINAS AL CLOROCAUCHO |
| STD | FIJAMONT | HTM PISCINAS AL CLOROCAUCHO DILUIDO | HTM PISCINAS AL CLOROCAUCHO |
| Cementos Nuevos y Derivados | | | |
| MAX | FIJAMONT | HTM PISCINAS AL CLOROCAUCHO DILUIDO | HTM PISCINAS AL CLOROCAUCHO |
| STD | HTM PISCINAS AL CLOROCAUCHO DILUIDO | HTM PISCINAS AL CLOROCAUCHO DILUIDO | HTM PISCINAS AL CLOROCAUCHO |

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

HTM PISCINAS CLOROCAUCHO

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

4 L, 12 L