

Fecha de Alta

28-05-2007

Versión

1C - 21/11/2012

**FAMILIA** PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO**LÍNEA** CONSERVACION**DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA**

Producto para la conservación y tratamiento de materiales de construcción o mampostería mediante el control microbiano y la contaminación por algas y hongos.

USOS

Exterior/Interior

Cemento

Cartón yeso

Hormigón

yeso

Materiales tendentes a dejar marcas o manchas al ser pintados

Superficies contaminadas

- Producto para el tratamiento reparador de superficies previo al pintado. Repintable con pinturas al agua.

PROPIEDADES

- Aplicabilidad Óptima
 - Inodoro una vez seco.
 - La materia activa desarrolla una acción intensa y prolongada
 - No produce decoloración ni amarilleo en el producto final
- Repintable con pinturas al agua
- Solución higienizante de pretratamiento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado	Transparente
Peso específico	0,96± 0,05 kg/l
Sólidos en volumen	5± 1
Sólidos en peso	5± 1
Rendimiento aprox. por mano	6-12 m ² /L
Secado tacto	30 min
Repintado	(20°C HR: 60%): mín: 2 h
Colores	Transparente

PREPARACIÓN DEL SOPORTE**Soportes Nuevos**

- No es necesaria ninguna preparación especial
- Si se va a proceder al posterior pintado, seguir las especificaciones de la ficha técnica del producto a utilizar.

Restauración y mantenimiento

- Eliminar pinturas en mal estado o mal adheridas.
- No es necesario ninguna preparación especial.
- Si se va a proceder al posterior pintado, seguir las especificaciones de la ficha técnica del producto a utilizar.

MODO DE EMPLEO**Consejos de aplicación**

- Rascar con cepillo de cerdas duras, las superficies afectadas, eliminando las posibles manchas ennegrecidas ópticamente

Fecha de Alta

28-05-2007

Versión

1C - 21/11/2012

detectables.

-Mezclar con agua limpia tal y como se indica en aplicación (diluir al 5%).

-Aplicar empapando perfectamente el soporte, mediante cualquiera de los sistemas de aplicación.

-Dejar secar y repintar preferentemente con Pintura Plástica a la que se le haya previamente añadido Montoplas en las proporciones recomendadas en Sistemas de Aplicación.

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	120ml Montolimp x 2L agua
Rodillo	120ml Montolimp x 2L agua
Pistola air less	120ml Montolimp x 2L agua
Pistola air mix	120ml Montolimp x 2L agua
Pistola aerográfica	120ml Montolimp x 2L agua
Turbo baja presión	120ml Montolimp x 2L agua

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Antiguas Pinturas en Buen Estado			
MAX	Montolimp	Pintura al agua de acabado+montoplas	Pintura al agua de acabado+montoplas
STD	Montolimp	Pintura al agua de acabado+montoplas	Pintura al agua de acabado+montoplas
Obra nueva			
MAX		Emulsión Fijadora, Fijamont	Pintura al agua de acabado+montoplas
STD	Montolimp	Pintura al agua de acabado	Pintura al agua de acabado
Antiguas pinturas en mal estado			
MAX		Emulsión Fijadora, Fijamont	Pintura al agua de acabado+montoplas
STD	Montolimp	Pintura al agua de acabado	Pintura al agua de acabado
Soporte Contaminado			
MAX			
STD	Montolimp	Pintura al agua de acabado+Montoplas	Pintura al agua de acabado+Montoplas

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

503200

MONTOLIMP



Fecha de Alta

28-05-2007

Versión

1C - 21/11/2012

FORMATOS

0.12 L, 1 L