21SL01
Sellador de aluminio

Descripción
Sellador siliconico monocomponente endurecedor con la humedad, a rápida polimerización. Tiene excelente elasticidad, módulo bajo y es compatible con una amplia variedad de materiales utilizados en construcción.

- Reacción neutra
- Consistencia pastosa, fácil laborabilidad
- Ninguna corrosión en metales y bajo olor
- Excelente resistencia al envejecimiento

Características técnicas
- Sistema de polimerización: alcoxy
- Consistencia: pasta tixotrópica no escurre
- Forma comercial: cartuchos de 280 ml
- Color: aluminio
- Temperatura de aplicación: de +5 °C a +40 °C
- Tiempo de secado libre de polvo: 35 minutos
- Tiempo de polimerización completa: 1-5 días, dependiendo de la temperatura, de la humedad y de la sección del bordillo
- Dureza Shore (ASTM D-2240): 24
- Módulo de elasticidad al 100% (ISO 8339): 0,37 N/mm^2
- Resistencia a la tracción (ISO 8339): 0,7 N/mm^2
- Alargamiento a la rotura (ISO 8339): 400%
- Resistencia a la temperatura: de -40 °C a +100 °C
- Capacidad de absorber movimientos (ISO 11600): ± 25%
- Duración: 12 meses a temperatura ambiente, en lugar seco y en la confección original

En el cartucho se indica la fecha de fabricación.

Características de uso
Preparación de las superficies: deben estar limpias, secas y libres de restos de polvo y grasa.
Aplicación: aplicar el sellador garantizando un prensado adecuado contra las paredes de la junta. Eventuales alisados se deben realizar antes de que se forme la costra, en otras palabras dentro de unos pocos minutos de la aplicación. El sellador se endurece por efecto de la humedad. Su fuerza adhesiva aumenta progresivamente con el tiempo. La colocación se debe llevar a cabo con pistola manual y con la pistola de aire comprimido para silicona “22PS05”.

Presentaciones
Caja de 24 cartuchos.