21SL02

Sellador especial blanco para uso sanitario

Descripción

Sellador siliconico a bajo módulo a reticolazione neutral con antifúngico. Producto de consistencia pastosa, es caracterizado por fácil laborabilidad a las altas y bajas temperaturas, +5°C ÷ +40°C, bajo olor, elevada velocidad de polimerización y ausencia de corrosión sobre los metales. Después de la vulcanización se transforma de goma que mantiene las mismas características elásticas en un amplio intervalo de temperatura (- 40°C ÷ + 100°C). La presencia de un componente antifúngico devuelve el producto particularmente apto a aplicaciones en el sector higiénico sanitario y generalmente en entornos en que la presencia de humedad crea condiciones favorables a la formación de mohos.

Características técnicas

- Sistema de polimerización: alcoxy
- Consistencia: pasta tixotrópica no escurre
- Forma comercial: cartuchos de 310 ml
- Color: blanco
- Temperatura de aplicación: de +5 °C a +40 °C
- Tiempo de alisado: 10 minutos
- Tiempo de secado libre de polvo: 25 minutos
- Tiempo de polimerización completa: 1-5 días, dependiendo de la temperatura, de la humedad y de la sección del bordillo
- Dureza Shore (ISO 368): 24
- Capacidad de absorber movimientos (ISO 11600): ± 20%
- Módulo de elasticidad al 100% (ISO 8339): 0,37 N/mm2
- Resistencia a la tracción (ISO 8339): 0,5 N/mm2
- Alargamiento a la rotura (ISO 8339): 250%
- Resistencia a la temperatura: de -40 °C a +100 °C
- Duración: 12 meses a temperatura ambiente, en lugar seco y en la confección original

En el cartucho se indica la fecha de fabricación.

Características de uso

Preparación de las superficies: deben estar limpias, secas y libres de restos de polvo y grasa.
Aplicación: aplicar el sellador garantizando un prensado adecuado contra las paredes de la junta. Eventuales alisados se deben realizar antes de que se forme la costra, en otras palabras dentro de unos pocos minutos de la aplicación. El sellador se endurece por efecto de la humedad. Su fuerza adhesiva aumenta progresivamente con el tiempo. La colocación se debe llevar a cabo con pistola manual y con la pistola de aire comprimido para silicona “22PS05”.

Presentaciones

Caja de 24 cartuchos.