

RENOLIT ALKORPLAN

Pasillo de mantenimiento

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El pasillo de mantenimiento **RENOLIT ALKORPLAN** es una lámina antideslizante a base de PVC-P, compatible con las membranas de estanqueidad para cubiertas **RENOLIT ALKORPLAN**. Se usa para la demarcación de los itinerarios de circulación en una cubierta.

PROPIEDADES

- Grabado específico antideslizante, probado según el Código Técnico de la Edificación para un acceso seguro a la cubierta.
- Instalación sencilla y rápida: el pasillo de mantenimiento se provee en rollos de 25 m y se suelda en la cubierta con aire caliente.

CARACTERÍSTICAS

Código del producto	75000-043
Masa	2,21 kg/m ²
Color	Gris

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Método de ensayo	Valor	Unidad
Especificaciones Mecánicas			
Resistencia a la tracción	EN 12311-2 A	$\geq 1,1$	KN/50 mm
Alargamiento a la rotura	EN 12311-2 A	18 ± 3	%
Resistencia al desgarro	EN 12310-2	≥ 150	N
Estabilidad dimensional	EN 1107-2	≤ 1	%
Resistencia al doblado a bajas temperaturas	EN 495-5	≤ -20	°C
Adherencia	EN 12316-2	≥ 80	N/50mm
Resistencia al deslizamiento	DIN EN 16165 EN 13451-1	$\alpha_{\text{pies descalzos}} > 24^\circ$ (Clase C)	-
	UNE 41901:2017 EX	$\alpha_{\text{péndulo}} > 45^\circ$ (Clase 3 CTE)	-
	ANSI A326.3-2021	DCOF $> 0,42$	-
Especificaciones de durabilidad			
Resistencia al envejecimiento artificial de 19 GJ/m ² (6000 h)	EN ISO 4892-2:2006. Método A ciclo nº1	≥ 3 según EN 20105-A02 NF	-

La composición de la lámina es conforme a la legislación europea (CMR contenido cat.1 y 2 inferior a 0,1%).

INSTALACIÓN

- Antes de la instalación del pasillo de mantenimiento, la cubierta debe estar desprovista de asperezas, agua, hielo y objetos afilados y ásperos (tornillos, partes de metal,...).
- Se debe desenrollar el pasillo de mantenimiento y cortarlo a la longitud deseada. Tener en cuenta que solo se permiten longitudes de 3 m como máximo. En el caso de longitudes más largas, se debe prever entre dos elementos una distancia de 2 cm para un mejor drenaje del agua de lluvia.
- Se debe aplicar el pasillo de mantenimiento con una soldadura continua en el perímetro (soldadura de 3 cm como mínimo).
- Siempre seguir las instrucciones de instalación de **RENOLIT ALKORPLAN**.

PRESENTACIÓN

Pasillo de mantenimiento	Espesor	Ancho	Longitud	Embalaje
RENOLIT ALKORPLAN	1,8 mm	82,5 cm	25 m	por rollo

Esta publicación anula y sustituye a todas las versiones anteriores.

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING

RENOLIT IBÉRICA S.A. - Carretera del Montnegre, s/n - E - 08470 SANT CELONI (Barcelona)
T +34 93/848 40 00 - F +34 93/867 55 17 - renolit.iberica@renolit.com



Rely on it.

R281455023