
RENOLIT ALKORPLUS$_{81057}$

Cinta adhesiva doble cara de caucho butilo



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cinta de caucho butilo de doble cara con una película pelable.

CARACTERÍSTICOS

	VALORES	NORMAS
Contenido sólido	100 %	-
Adhesión de pelado	20 N/cm	ASTM D 1000
Adhesión de pelado @ 5ºC sobre hormigón	17 N/cm	-
Flujo vertical	0 mm	ISO 7390
Temperatura de aplicación	0 °C / + 40 °C	-
Temperatura de servicio	- 30 °C / + 90 °C	-
Emisiones totales de compuestos orgánicos volátiles (TVOC)	30 µg/m^3	ISO 16000-6

CAMPO DE APLICACIÓN

La cinta adhesiva **RENOLIT** ALKORPLUS$_{81057}$ se utiliza para adherir los solapes de 100 mm de la barrera de vapor **RENOLIT** ALKORPLUS y para realizar la conexión hermética de la barrera de vapor a los petos y a las penetraciones de la cubierta.

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca y libre de desechos, solventes y otros contaminantes de la superficie.

USO

Para obtener información más detallada sobre la instalación y el uso correcto, consulte las instrucciones de instalación de **RENOLIT**.

- Coloque el producto en la superficie.
- Presiona firmemente con un rodillo.
- Retire la película pelable y instale la segunda superficie evitando crear burbujas de aire.
- Presione inmediatamente firmemente hacia abajo con un rodillo para crear un sello hermético.

EMBALAJE

	Tipo	Ancho	Peso	Longitud del rollo	Unidad de embalaje
Entrega desde stock:	81057	15 mm	0,100 kg	25 m	16 rollos/caja

ALMACENAMIENTO

- Mínimo 12 meses desde la fecha de producción, en embalaje original sin abrir y protegido de la humedad.
- Almacenar en una habitación bien ventilada y a una temperatura máxima de 30°C.
- El almacenamiento a más de 30°C puede dar lugar a dificultades para retirar el revestimiento al aplicarlo.

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING

RENOLIT IBERICA, S.A. - Carretera del Montnegre, s/n - E - 08470 SANT CELONI (Barcelona)
T +34 93/848 40 00 - F +34 93/867 55 17 - renolit.iberica@renolit.com

RENOLIT

Rely on it.

R2057SS1220