# **RENOLIT** ALKORPLAN Non Slip Walkway D 35w76

## Pasillo de mantenimiento antideslizante y membrana de protección



### Informacion de producto

**RENOLIT** ALKORPLAN D 35w76 es una membrana sintética de estanqueidad a base de PVC-P, reforzada con malla de hilo de poliéster y con capa protectora antideslizante.

### Aplicacion

**RENOLIT** ALKORPLAN D 35w76 se utiliza como pasillo de mantenimiento antideslizante para la demarcación de caminos de mantenimiento y acceso. La membrana ofrece una protección adicional para las membranas de estanqueidad para cubiertas

### Certificados

Certificado EN 13956
0749-CPR-BC2-320-01452-0001-01

Certificados disponibles en nuestra página web
**www.renolit.alkorplan.com.**

## DATOS DE PRODUCTOS

| | Normas | Valores a la producción RENOLIT ALKORPLAN D 35w76 | Unidad |
|---|---|---|---|
| | | 2,0 mm | |
| Masa por unidad de area | EN 1849-2 | 2,5 | kg/m² |
| Resistencia a la tracción | EN 12311-2 (A) | ≥1150 | N/50 mm |
| Alargamiento a rotura | EN 12311-2 (A) | ≥16 | % |
| Estabilidad dimensional (6 horas a 80°C) | EN 1107-2 | ≤\|0,5\| | % |
| Doblado a bajas temperaturas | EN 495-5 | ≤-25 | °C |
| Resistencia al desgarro (clavo) | EN 12310-1 | ≥500 | N |
| Resistencia al pelado de los solapes | EN 12316-2 | Rotura fuera de la junta o ≥275 | N/50 mm |
| Permeabilidad a la transmisión de vapor de agua (μ) | EN 1931 | 20.000 | - |
| Resistencia a carga estatica | EN 12730 | ≥20 | kg |
| Reacción al fuego | EN 13501-1 | E | - |
| Resistencia al deslizamiento | EN 16165 Anexo B | R 13 | - |
| | EN 16165 Anexo C | PTV > 36 | - |

## INSTALACIÓN

- Antes de la instalación del pasillo de mantenimiento, la membrana de estanqueidad debe estar limpia, seca, y desprovista de objetos ásperos.
- Se debe desenrollar el pasillo de mantenimiento **RENOLIT** ALKORPLAN D 35w76 y cortarlo a la longitud deseada. Se debe prever entre los lados transversales y longitudinales una distancia de 2 cm para un mejor drenaje del agua de lluvia.
- Se debe aplicar el pasillo de mantenimiento a la membrana **RENOLIT** ALKORPLAN con una soldadura continua en el perímetro.

## PRESENTACIÓN

| | Color | Espesor | Ancho | Largo del rollo | Peso del rollo |
|---|---|---|---|---|---|
| **RENOLIT** ALKORPLAN D 35w76-001 | Amarillo | 2,0 mm | 82,5 cm | 20 ml | ca. 41 kg |

*Esta publicación anula y sustituye a todas las versiones anteriores.*

**WWW.RENOLIT.ALKORPLAN.COM**

**RENOLIT** IBÉRICA S.A. - Carretera del Montnegre, s/n - 08470 Sant Celoni - España
T +34 93 848 4000 - renolit.iberica@renolit.com

RENOLIT
Rely on it.

SQUAD.BE

R2435S51224