

FICHA TÉCNICA

RENOLIT ALKORGLUE COLA PARA GEOTEXTIL SIN SOLVENTES – Tipo 81046

Aplicación:

La cola RENOLIT ALKORGLUE 81046 es un adhesivo polivalente en dispersión acuosa y libre de DISOLVENTES ORGÁNICOS. Su composición la hace apropiada para la adhesión directa del geotextil de polipropileno (81006) sobre soportes delicados como poliestireno expandido. También es apta para la adhesión de las láminas de piscina de PVC-P sobre el geotextil o directamente sobre soportes de poliestireno de choque, hormigón, etc.

Datos Técnicos:

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| ➤ Base: | Acuosa |
| ➤ Color: | Beige |
| ➤ Viscosidad: | 25.000 – 45.000 mPa·s |
| ➤ Contenido Sólido: | Aprox. 71-75% |
| ➤ Densidad: | 1,25 +/- 0,012 g/cm ³ |
| ➤ Punto de inflamabilidad: | NO INFLAMABLE |

Descripción:

RENOLIT ALKORGLUE 81046 para piscinas es un adhesivo libre de solventes y por tanto NO INFLAMABLE. El tiempo de aireación es muy corto, con posibilidad de encolado en húmedo, semihúmedo o por contacto. Se puede aplicar indiferentemente en una de las caras o en las dos.

La resistencia final es buena, en los medios sobre los que se ha ensayado (Geotextil sobre un soporte de poliestireno u hormigón). La lámina de PVC-P también presenta una buena adherencia sobre el geotextil o directamente sobre un soporte de poliestireno. Tiene buenas propiedades elásticas. Se trata de un producto apto también para el revestimiento de suelos con PVC homogéneo o multicapa, o vinilos expandidos con relieve.

Utilización:

El soporte debe encontrarse limpio, sin polvo y lo más plano y homogéneo posible. Para ello se eliminarán las capas inestables o que puedan disminuir la adherencia mediante lijado o fresado con posterior aspirado.



La cola se aplicará siempre con espátula, el dentado de la espátula dependerá del material del soporte. El consumo dependerá de la espátula elegida, que a su vez dependerá de la rugosidad del soporte.

La humedad no debe exceder en soportes de hormigón/cemento del 2,5%.

Una vez aplicado el adhesivo, se dispone de unos 45 minutos para instalar el geotextil o la lámina sobre el soporte. Una vez colocado el revestimiento, se recomienda presionar con un rodillo de presión sobre la superficie para eliminar los surcos del adhesivo producidos por la espátula evitando así la formación de bolsas de aire.

Las manchas o restos de adhesivo húmedo pueden eliminarse con agua. Una vez seco, se elimina mecánicamente.

Presentación:

Cubo de 20kg homologado para el transporte marítimo.

Duración:

18 meses.

Consumo:

Espátula con Dentado A-1: 150 g/m²

Espátula con Dentado A-2: 250 g/m²

Espátula con Dentado B-2: 350 g/m²

Almacenamiento:

Almacenar en un intervalo de temperaturas de entre 10 y 30°C. Proteger de las heladas. Producto NO INFLAMABLE.

Para más información:

Consulte la ficha de seguridad