



Rely on it.

Sorprendentemente metálico

RENOLIT ALKORPLAN F METALLICS



EXCELLENCE
IN ROOFING




Sorprendentemente metálico

Una cubierta en aluminio brillante o cobre en estilo industrial chic no tiene que ser necesariamente una inversión costosa. Las membranas para cubiertas **RENOLIT ALKORPLAN Metallics** ofrecen una alternativa duradera a tener en consideración con respecto a las cubiertas metálicas más tradicionales. El relieve especial que confiere a su cubierta un singular toque metálico.

Sistema fijación mecánica

RENOLIT ALKORPLAN F con un relieve especial.



Información de producto

- Membrana sintética de estanqueidad a base de PVC-P reforzada con malla de hilo de poliéster.
- Disponible en los colores cobre y plata.
- La soldadura con disolvente está prohibida.
- Están disponibles los perfiles **RENOLIT ALKORDESIGN** en el formato L.
- Certificado CE 0749-CPD BC-320-0295-0100-02 (EN 13956)
- Conformes a las normas UEAtc, UNE EN, CTE, DIT
- Certificados disponibles en nuestro sitio web: www.renolit.com/roofing

DATOS DEL PRODUCTO

	Normas	Valores a la producción RENOLIT ALKORPLAN F 1,5 mm	Unidad
Resistencia a la tracción	EN 12311-2 (A)	≥1100	N/50 mm
Alargamiento a la rotura	EN 12311-2 (A)	≥16	%
Estabilidad dimensional (6 horas a 80°C)	EN 1107-2	≤0,3	%
Doblado a bajas temperaturas	EN 495-5	≤-25	°C
Resistencia al desgarro (clavo)	EN 12310-1	≥400	N
Resistencia al desgarro	EN 12310-2	≥225	N
Resistencia al pelado de los solapes	EN 12316-2	Rotura fuera de la junta o ≥ 225	N/50 mm
Permeabilidad a la transmisión de vapor de agua (μ)	EN 1931	20.000	μ
Resistencia a carga estática	EN 12730	≥20	kg
Resistencia al fuego externo	EN 13501-5	B _{ROOF} (t1)*	-

* Véase en las condiciones

EMBALAJE

	Espesor	Ancho	Peso	Longitud	Peso del rollo
RENOLIT ALKORPLAN F ₃₅₂₇₆	1,5 mm	1,05 m	1,95 kg/m ²	20 ml	ca. 41 kg

Almacenamiento

- Almacenar en lugar seco. Los rollos deberán estar en posición horizontal, paralelos entre si (nunca cruzados) y dentro del embalaje de origen.
- Cada entrega puede contener hasta el 10% de rollos cortos (largo mínimo: 8 m).



La vida útil de las membranas RENOLIT ALKORPLAN F utilizada en Inglaterra ha sido estimada por la oficina BBA a más de 40 años con un mantenimiento adicional.

Todas nuestras soluciones de estanqueidad para cubiertas se benefician de una garantía de 10 años del fabricante y están montadas por instaladores certificados que han recibido una formación específica.

Todas las membranas de impermeabilización para cubiertas de RENOLIT se han integrado en el programa de recogida y de reciclaje ROOFCOLLECT®.

La unidad de producción RENOLIT Ibérica SA en Sant Celoni (Barcelona) tiene la certificación ISO 9001/14001.

www.renolit.com/roofing

RENOLIT IBERICA, S.A. - Carretera del Montnegre, s/n - E - 08470 SANT CELONI (Barcelona)
T +34 93/848 40 00 - F +34 93/867 55 17 - renolit.iberica@renolit.com

Las informaciones contenidas en este documento comercial se proporcionan de buena fe y únicamente a título informativo. Reflejan el estado de nuestros conocimientos en el momento de su redacción. No pueden considerarse como una sugerencia para utilizar nuestros productos sin tener en cuenta las patentes existentes, ni las prescripciones legales o reglamentarias nacionales o locales, ni las recomendaciones de los dictámenes técnicos, las cláusulas técnicas así como la normativa aplicable en la materia. El comprador asume solo la información y el asesoramiento del usuario final. En caso de confrontación con casos particulares o detalles no previstos en las presentes prescripciones, es importante contactar con nuestros Servicios Técnicos quienes, basándose en los datos que les serán comunicados y dentro de los límites de su campo de aplicación, les aconsejarán. Nuestros Servicios Técnicos no pueden ser considerados responsables, ni de la concepción ni de la realización de la obra. En cualquier caso, cualquier incumplimiento por parte del comprador de estas normas, prescripciones y obligaciones no puede en modo alguno comprometerlos. Los colores cumplen con los estándares de resistencia UV de l'EOTA pero permanecen sujetos a la evolución natural en el tiempo. Quedan excluidas de la garantía: las consideraciones estéticas en caso de reparación parcial de las membranas afectadas por lo cubierto por esta garantía. Sujeto a posibles modificaciones.



Rely on it.