

RENOLIT ALKORPLUS⁸¹⁰³⁸

Sellador de soldaduras / PVC líquido

Mezcla de PVC-P con tetrahidrofurano (THF)



CARACTERÍSTICAS

Apariencia	Volátil, líquido móvil		
Olor	Etéreo		
Consistencia	Viscoso, 1200 mPa.s a 20°C		
Colores	verde cobre (60884)	terracota (82119)	gris claro (71004)
	antracita (79851)	blanco (90300)	gris oscuro (73321)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Punto de inflamación		-17°C
Punto de ebullición / gama		65 - 66°C
Inflamabilidad (sólidos/gas)	Límite superior de explosión	12 % (V)
	Límite inferior de explosión	1.5 % (V)

CAMPO DE APLICACIÓN

- Refuerzo de juntas soldadas, bordes en T y esquinas de láminas impermeables **RENOLIT ALKORPLAN**

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar bien antes de usar.
- Diluir sólo con THF.
- Consumo: aproximadamente 10 g/lm
- Consulte las instrucciones de instalación de **RENOLIT ALKORPLAN**.

PRESENTACIÓN

Artículo	Color	Embalaje	Contenedor	Unidad
81038010	60884	1L	Bote	6
81038011	82119	1L	Bote	6
81038004	71004	1L	Bote	6
81038006	79851	1L	Bote	6
81038030	90300	1L	Bote	6
81038024	73321	1L	Bote	6

ALMACENAMIENTO

- Conservar en lugares secos sin calefacción, en envases originales. Proteger del sol y las heladas.
- Ventilar durante y después de la aplicación.
- Deben observarse las normas relativas a los líquidos inflamables.
- No vacíe en los desagües. Tome medidas de precaución contra descargas estáticas.
- Consulte el texto de la etiqueta y tenga en cuenta los datos proporcionados en la ficha de datos de seguridad del material, que está disponible bajo petición.

TRANSPORTE

Nombre de envío adecuado: MEZCLA (CONTIENE TETRAHIDROFURANO)
IMDG/IATA/ADR: Líquidos Inflamables; Clase 3 PKg Gr II; ONU Nr 2056

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING

RENOLIT IBERICA, S.A. - Carretera del Montnegre, s/n - E - 08470 SANT CELONI (Barcelona)
T +34 93/848 40 00 - F +34 93/867 55 17 - renolit.iberica@renolit.com



Rely on it.