FICHA TÉCNICA
PRIMER TACK

revestech®



Producto
Imprimación especial OBLIGATORIA para la instalación de la lámina autoadhesiva **ECODRY50 TACK**

Descripción
Imprimación en base solvente específica para reforzar las juntas del sistema **ECODRY50 TACK**. Presenta buena resistencia al calor y desarrolla una excelente fuerza inicial y final.



596355798	**PRIMER TACK**	Bote de 500 ml..	IMPRIMACIÓN ESPECIAL PARA SOLAPES EN LA INSTALACIÓN DE LAMINA ECODRY TACK (USO OBLIGATORIO)
596355811	**PRIMER TACK**	Bote de 250 ml..	

PROPIEDADES	Valor
Polímero base:	Policloropreno modificado con resinas.
Sólidos:	18,5±1 %
Viscosidad:	450±100 cps. (Brookfield LVT sp.nº3 a 25º C).
Aplicación:	Manual o pulverización con pistola

Almacenamiento
Hasta 12 meses en su envase original cerrado herméticamente, en locales ventilados a temperaturas entre 10 y 35ºC.

Modo de empleo
La lámina debe estar limpia, y seca. Aplicar una capa uniforme de **PRIMERTACK** en la superficie exacta donde se solapará la lámina. Una vez aplicado esperar 15 min, solapar ambas láminas y presionar con la ayuda de una llana lisa, ejerciendo una fuerza moderada.
No es conveniente forzar las uniones hasta pasadas 24 horas. Para mayor información, consultar la documentación técnica y de Ficha de Datos de Seguridad disponibles en nuestra web.

Aplicación
Imprimación para solapes de lámina impermeabilizante autoadhesiva **ECODRY50 TACK.**

responsible waterproofing

Fecha última actualización: 31/03/2026

Responsable Departamento Técnico