FICHA TÉCNICA
CORNER BAND

revestech®



Producto

Banda impermeable **DRY50** con esquina termoformada para cubrir encuentros a 90°.
Las dimensiones de la banda desplegada son de 30 m x 12,7 cm.

Referencia	Descripción	Presentación
544018133	CORNER BAND	Rollo de 30 m x 12,7 cm (1 ud.)



LÁMINA CON MARCADO CE

1170/001-DdP-2013/07/01
EN 13956:2012

Características	Método de ensayo	Unidad	Tolerancia	Valor
Estanquidad al agua	EN 1928 Mét. B			PASA
Resistencia a la tracción	EN 12311–2 Mét. A	N/50 mm	MLV L ≥ 395 MLV T ≥ 130	L=395 T=130
Alargamiento	EN 12311–2 Mét. A	%	MLV L ≥ 23 MLV T ≥190	L=23 T=190
Resistencia de los solapes (cizalla)	EN 12317–2	N/50 mm	MLV ≥ 110	110
Resistencia al impacto	EN 12691	mm		PND
Resistencia a la carga estática	EN 12730 Mét. B	Kg	MLV ≥ 20	20
Plegabilidad a baja temperatura	EN 495–5	°C	MLV -40	-40
Reacción al fuego	EN 13501–1	Euroclases		F
Longitud	EN 1848–2	m	-0% y +5%	30
Anchura BANDA DESPLEGADA		cm	-0,5% y +1%	12,7
Peso	EN 1849–2	g/m^2	-5% y +10%	335
Espesor efectivo	EN 1849–2	mm	-5% y +10%	0,52
Defectos visibles	EN 1850–2			PASA
Rectitud	EN 1848–2	mm	g ≤ 50	g=50
Planeidad	EN 1848–2	mm	p ≤ 10	p=10
Resistencia a la difusión de vapor de agua	UNE-EN 1931:2001	m^2·h·Pa/mg		9,75

MLV: Valor Límite declarado (puede ser mínimo o máximo). PND: Prestación No Determinada

Otras características	Método de ensayo	Unidad	Tolerancia	Valor
Estabilidad dimensional	EN 1107–02	%		L= - 0,2 T= 0
Resistencia al agua del solape con adhesivo cementoso C2	Columna de agua	1 m/24 h		ESTANCO
Adherencia de adhesivo cementoso C2 sobre la lámina: TRACCIÓN	Metodología CSTB	N/mm^2	+ / - 10%	0,9
Adherencia de adhesivo cementoso C2 sobre la lámina: CIZALLA	Metodología CSTB	N/mm^2	+ / - 5%	1,28
Resistencia al impacto (choque de bola) con pavimento cerámico	Metodología CSTB	Nº choques		4
Efectos de los productos químicos	EN 1847	No varían valores tras 28 días en solución saturada de hidróxido de calcio a 23 °C		

Conservación

Almacenar en su embalaje original no abierto, resguardar de humedad, en local correctamente ventilado a temperatura máxima de 30°C.
Proteger de la exposición directa a la luz.

AW CERTIFICACIÓN ISO 14001 04434
AW CERTIFICACIÓN ISO 9001 04095
revestech®
C/La Rioja,4
03006
Alicante
Spain

responsible waterproofing