FICHA TÉCNICA
DRYBASE

revestech®

CE
1170/029-DdP-2026/05/22
EN 13967:2012

Descripción

Lámina para impermeabilización de cimientos, estructuras enterradas y sótanos. Está compuesto por una membrana polimérica extrusionada sobre fibras de polipropileno, ésta última cara permite un óptimo agarre al hormigón vertido, sellándolas con ayuda de la banda de unión autoadhesiva incorporada en un orillo.

La lámina de impermeabilización **DRYBASE** forma una barrera que se instala entre el suelo y la construcción, de modo que protege la parte enterrada de la estructura de la entrada de agua y gases contaminantes.



Referencia	Producto	Rollo	m²/rollo
544018553	**DRYBASE 20**	Rollo de 1,5 m x 20 m	30 m²
596350410	**DRYBASE 10**	Rollo de 1,5 m x 10 m	15 m²
544018577	**DRYBASE 5**	Rollo de 1,5 m x 5 m	7,5 m²

Características	Método de ensayo	Unidad	Tolerancia	Valor
Longitud	EN 1848–2	m	MDV: - 0 % y + 5 %	5, 10 y 20
Anchura	EN 1848–2	m	MDV: - 0,5 % y + 1 %	1,5
Peso	EN 1849–2	g/m²	MDV: - 5 % y + 10 %	665
Espesor	EN 1849–2	mm	MDV: - 5 % y + 10 %	1,30
Estanquidad al agua	EN 1928 Mét. B		Sin indicios de penetración visible de agua	PASA
Alargamiento	EN 12311–2 Mét. A	%	MLV L ≥ 35 MLV T ≥ 35	L = 35 T = 35
Resistencia a la tracción	EN 12311–2 Mét. A	N/50 mm	MLV L ≥ 520 MLV T ≥ 490	L = 520 T = 490
Resistencia al impacto	EN 12691	mm	MLV ≤ 200	≤200
Resistencia a la carga estática	EN 12730	kg	MLV ≥ 20	≤20
Plegabilidad a baja temperatura	EN 495–5	°C	MLV ≥ -45	-45
Resistencia de los solapes CIZALLA	EN 12317–2	N/50 mm	MLV ≥ 200	200
Resistencia al desgarro CLAVO	EN 12310	N/50mm	MLV ≥ 490	490
Reacción al fuego	EN 13501–1	Euroclase		E
Durabilidad contra envejecimiento/degradación	EN 1296 y ensayo posterior según EN 1298		Sin indicios de penetración visible de agua a 60 kPa	PASA
Durabilidad contra agentes químicos	EN 1847 y ensayo posterior según EN 1298		Sin indicios de penetración visible de agua a 60 kPa	PASA

- MLV: Valor Establecido por fabricante (durante ensayo).
- PND: Prestación No Declarada.
- MDV: Valor Declarado por fabricante (acompañado de tolerancia).

Conservación

Almacenar en su embalaje original no abierto, resguardar de humedad, en local correctamente ventilado a temperatura máxima de 30 º C. Proteger de la exposición directa a la luz.

responsible waterproofing