

FACHADAS – TRATAMIENTOS INCOLOROS

Art.1356

BARNIZ FIJADOR IMPERMEABILIZANTE



DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
Revestimiento acrílico al disolvente transparente de alta protección y durabilidad para soportes minerales. Acabado filmógeno brillante.	Protección de fachadas y paramentos verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, fábrica de ladrillo visto, piedra, etc. Especialmente indicado para impermeabilizar superficies minerales conservando el color original aportando un aspecto renovado. Por su capacidad consolidante también es recomendable su uso como fijador o imprimación en superficies porosas y pulvulentas.

PROPIEDADES
<ul style="list-style-type: none"> • Alta impermeabilidad al agua de lluvia: evita la filtración de agua en el interior del soporte. • Transpirable al vapor de agua: facilita la evacuación de la humedad contribuyendo a mantener la pared seca. • Consolidante superficial: penetra y fija soportes pulverulentos. • Resistencia a los rayos U.V. • Capacidad "autolimpiable": permite repeler la suciedad y eliminarla con el agua de lluvia. • Excelente adherencia sobre las superficies habituales de la construcción por su composición y capacidad de penetración en el soporte. • Resistente a los microorganismos: dado que su naturaleza bloquea y evita la formación de moho, algas y verdín. • Inalterable a los álcalis del cemento (insaponificable). • Reduce la acción de manchado por sales solubles.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSICIÓN	Vehículo: Copolímeros acrílicos en solución Disolvente: Mezcla de hidrocarburos
DENSIDAD	0,86 ± 0,02 kg/L
VISCOSIDAD	11 ± 2 "CF4
CONTENIDOS EN SÓLIDOS	14 ± 2%
RENDIMIENTO TEÓRICO	8- 10 m ² /L/mano, en función de la absorción y textura del soporte.
SECADO	2 - 3 horas
REPINTADO	A partir de las 24 horas.
COV	Cat. A/h, límite 2010: 750 g/L. Cont. máx. COV: 750 g/L.

PREPARACIONES DE SUPERFICIES

Prevía aplicación, debemos asegurarnos que el soporte se ha limpiado correctamente, eliminando totalmente restos de contaminantes, grasas, eflorescencias, biodeterioro y todas aquellas sustancias que puedan perjudicar la penetración o adherencia de la imprimación en el soporte.

El soporte debe estar cohesionado, si presenta restos de pintura mal adherida o mortero disgregado se deberá sanear y reparar con el producto adecuado.

El éxito de la aplicación depende en gran medida de un buen diagnóstico y buena preparación del soporte. Sugerimos consultar los documentos anexos que REVETÓN ha realizado detallando cada una de estas fases previas a la aplicación del sistema de protección.

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura: soporte/ambiente de 5 °C a 35 °C. Humedad: soporte max 7 %, ambiente inferior 80 %. Se recomienda no aplicar si se prevé lluvia antes de 2 horas después de la aplicación del producto.
NÚMERO DE CAPAS	2 - 3 manos, en función de la porosidad del soporte.
HERRAMIENTAS	Brocha / Rodillo / Pistola / Airless.
APLICACIÓN DEL PRODUCTO	Evitar aplicar un exceso de capa, ya que pueden aparecer velados en la película aplicada. Aplicar en varias manos dejando que penetre el producto respetando los tiempos de secado. En superficies muy absorbentes puede ser necesario aplicar más de dos manos de producto para conseguir el brillo adecuado.
DILUCIÓN	Producto listo al uso.
LIMPIEZA	DISOLVENTE X (SINTÉTICOS SECADO RÁPIDO)Art. 7602.

CONSIDERACIONES

Dado que los soportes minerales no presentan homogeneidad en cuanto a la absorción del producto, es necesario realizar un ensayo previo para confirmar el correcto resultado de la aplicación.

SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DECORACIÓN VINCULADOS

HIDROFUGACIÓN INCOLORA DE SOPORTES MINERALES

PRESENTACIÓN

COLORES	Incoloro (000)
ASPECTO	Brillante
ENVASES	4 y 20 litros.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.

Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas. 18 meses en envase original cerrado..

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y ficha de seguridad.

Información de contacto

Teléfono: 901 11 66 59
e-Mail: sac@cromology.es

Revisión: 0 · Fecha de edición: 1/1/2018

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción. Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.