FACHADAS – TRATAMIENTO Y PREPARACIÓN DE SOPORTES

Art.1412

SÍLTEX IMPRIMACIÓN



DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
Imprimación fijadora para la preparación de soportes a pintar con revestimiento a base silicato potásico puro.	Recomendado para imprimar y sellar superficies de construcción: mortero de cal o cemento, piedra, ladrillo, yeso, etc.., que tengan escasa cohesión y se disgreguen fácilmente y/o que presenten un alto grado de absorción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
COMPOSICIÓN	**Vehículo:** Silicato potásico modificado **Disolvente:** Agua
DENSIDAD	1,02 ± 0,03 kg/L
VISCOSIDAD	12" ± 2 Copa Ford 4
CONTENIDOS EN SÓLIDOS	12 ± 1%
RENDIMIENTO TEÓRICO	6 - 8 m²/L en función de la absorción y textura del soporte.
SECADO	4 - 6 horas
REPINTADO	A partir de las 24 horas.
COV	**Cat. A/h, límite 2010: 30 g/L. Cont. máx. COV: 30 g/L.**

PREPARACIONES DE SUPERFICIES

Previa aplicación, debemos asegurarnos que el soporte se ha limpiado correctamente, eliminando totalmente restos de contaminantes, grasas, eflorescencias, biodeterioro y todas aquellas sustancias que puedan perjudicar la penetración o adherencia de la imprimación en el soporte.

El soporte debe estar cohesionado, si presenta restos de pintura mal adherida o mortero disgregado se deberá sanear y reparar con el producto adecuado.

El éxito de la aplicación depende en gran medida de un buen diagnóstico y buena preparación del soporte. Sugerimos consultar los documentos anexos que REVETÓN ha realizado detallando cada una de estas fases previas a la aplicación del sistema de protección.

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura: soporte/ambiente de 5 °C a 35 °C. Humedad: soporte max 7 %, ambiente inferior 80 %. Se recomienda no aplicar si se prevé lluvia antes de 2 horas después de la aplicación del producto.
NÚMERO DE CAPAS	Una capa.
HERRAMIENTAS	Brocha / Rodillo / Pistola / Airless.
APLICACIÓN DEL PRODUCTO	Homogeneizar debidamente el producto previa aplicación. No aplicar sobre superficies calientes o con fuerte viento.
DILUCIÓN	Listo al uso.
LIMPIEZA	Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

PRESENTACIÓN

COLORES	Incoloro (000)
ENVASES	15 litros.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.

Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas. 24 meses en envase original cerrado..

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y ficha de seguridad.

Información de contacto

Teléfono: 901 11 66 59
e-Mail: sac@cromology.es

Revisión: 0 · Fecha de edición: 1/1/2018

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción. Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.