ANTICORROSIÓN – IMPRIMACIONES MONOCOMPONENTE

Art.7010

IMPRIMACIÓN SECADO RÁPIDO



DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
Imprimación sintética antioxidante de secado rápido y aplicación a pistola.	Imprimación de uso general para pintar sobre superficies metálicas tales como maquinaria, estructuras, grúas, etc. y posterior repintado con esmaltes sintéticos de secado rápido. Sirve como Imprimación previa para acabado de morteros ignífugos de versiculitas o perlitas.

PROPIEDADES

- Excelente relación calidad-precio.
- Buena extensibilidad y facilidad de aplicación.
- Secado Rápido.
- Cumple con la normativa de VOC 2010 para el sector de construcción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSICIÓN	Vehículo fijo: Resinas Alquídicas de secado rápido Pigmentos: Pigmentos orgánicos, inorgánicos y antioxidantes. Disolvente: Mezcla de hidrocarburos.
DENSIDAD	1,45 ± 0.02 Kg/L
CONTENIDOS EN SOLIDOS	52 ± 2 % (en volumen)
RENDIMIENTO TEORICO	7–9 m²/Kg (Aproximado por capa).
SECADO	Al tacto: aprox.1 hora (a 40 micras, 23º C y 55% humedad relativa). Total: 2 horas (a 40 micras, 23º C y 55% humedad relativa).
REPINTADO	A partir de las 12 horas a 20º C. Con esmaltes sintéticos Alquídicos.
COV	Valor límite de la UE para este producto (cat A/j): 500 g/L. Contenido máximo 500 g/L.

PREPARACIONES DE SUPERFICIES

Las superficies en general deberán estar secas, firmes, limpias y exentas de grasas, polvo y óxido. Eliminar los elementos que presenten mala adherencia. Aplicar sobre hierro o acero mediante decapado abrasivo a grado Sa 2 ½ (ISO 85501-1:1998) o cepillado manual hasta St 3 de la norma SIS 05.59.00.

MODO DE EMPLEO

TEMPERATURA	De 5 a 35º C. La temperatura del substrato tiene que estar 2-3ºC por encima del punto de rocío para evitar condensaciones y la humedad relativa tiene que ser inferior de 80%.
NUMERO DE CAPAS	Una

HERRAMIENTAS	Equipos de proyección aero-gráficos, air-mix, brocha o rodillo. Pistola Convencional: Boquilla 1.8-2.2 mm (3-6 bar)
APLICACIÓN DEL PRODUCTO	30–50 µm por capa Agitar convenientemente antes de su aplicación.
DILUCION	Máximo 15% en pistola aero-grafica con Disolvente X (Sintéticos secado rápido) Art. 7602. Máximo 5% con brocha o rodillo.
LIMPIEZA	Disolvente X (Sintéticos secado rápido) Art. 7602

PRESENTACIÓN

COLORES	Gris y Rojo óxido
ASPECTO	-
ENVASES	4L y 16L

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas 12 meses en el envase original cerrado.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Información de contacto

Teléfono: 901 11 66 59
e-Mail: sac@cromology.es

Revisión: 1 Fecha de edición: Febrero 2023

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción. Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.