



# PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN

(Art.7150)



Pintura a base de resinas acrílicas al disolvente destinada para la señalización de marcas viales.

## Propiedades principales

- Perfecta adherencia sobre cemento, hormigón y asfalto.
- Gran resistencia al desgaste
- Buena resistencia al sangrado.
- Por su secado muy rápido, es transitable en un periodo corto de aplicación.

## Usos

Específicamente formulado para su uso sobre pavimentos de hormigón o asfalto.

## Presentación

- **Colores:** Blanco y Amarillo.
- **Aspecto:** Semi-mate.
- **Envases:** 4 L y 16 L.

## DATOS TÉCNICOS

**Composición:** *Vehículo fijo:* Resinas acrílicas.  
*Pigmentos:* Minerales y orgánicos.  
*Disolvente:* Mezcla de hidrocarburos y cetónicos.

**Densidad:** 1,38 ± 0,02 Kg/L

**Sólidos en volumen:** 34 ± 2 %

**Rendimiento:** 2-5 m<sup>2</sup>/L (Aproximado por capa ).

**Secado:** Al tacto: 20-30 minutos (a 40 micras, 23° C y 55% humedad relativa).  
Total: 1 - 2 horas (a 40 micras, 23° C y 55% humedad relativa).

**Repintado:** A partir de las 2 horas en función del espesor. Transitable 2-4 horas después del pintado (dependiendo del espesor).

**COV:** Producto no aplicable a la directiva de VOC 2010 (fuera de ámbito de aplicación).

## MODO DE EMPLEO

### Instrucciones de aplicación

**Temperatura:** De 5 a 35° C. La temperatura del sustrato tiene que estar 2-3°C por encima del punto de rocío para evitar condensaciones y la humedad relativa tiene que ser inferior de 80%. No aplicar a pleno sol en tiempo caluroso.

**Numero de capas:** 2 capas.

**Espesor recomendado:** 40-50 micras por capa.

**Herramientas:** Brocha, rodillo, pistola o máquina de señalización

Pistola convencional : Boquilla 1.8-2.4 mm (3-4 bar)

Pistola airless: 0.43-0.48 mm (110-160 bar)

**Dilución:** 10% de Disolvente Sintéticos X (Secado rápido) en aplicación a Pistola Art. 7602000

**Limpieza:** Disolvente X (Sintéticos secado rápido) Art. 7602000

**Observaciones:** Agitar convenientemente antes de su aplicación.

## Tratamiento de superficies

Las superficies, en general, deberán estar secas, firmes, limpias y exentas de grasas, polvo y óxido.

**Superficie nueva:** Los pavimentos nuevos, no deben pintarse antes de los 28 días, al objeto de que el hormigón esté totalmente fraguado. Una vez totalmente fraguado y seco debe limpiarse completamente antes de proceder al pintado, y en el caso de que el suelo no sea poroso, debe procederse a un cepillado previo con púas metálicas. No pintar si el suelo está húmedo.

**Superficie vieja:** Si el pavimento es viejo y se encuentra manchado por el uso, deberán ser eliminadas las manchas del modo adecuado. Se seguirá como en una superficie nueva.

Los asfaltos deben estar completamente secos.

Para señalización reflectante, incorporar esferas reflectantes a la pintura.

## **Precaución y conservación del envase**

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas.

12 meses en envase original cerrado.

---

## **Información de seguridad**

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad

*Revisión: 1*

*Fecha de edición: 30/3/2016*

*Revisión: 1*  
*Fecha de edición: 30/3/2016*

---

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correcto.

---