Impermeabilización de cubiertas transitables de máximas prestaciones

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

Sistema de protección e impermeabilización para todo tipo de cubiertas sometidas a condiciones exigentes y a tráfico intenso.

Revetón

Revetón

Impermeabilización de cubiertas transitables de máximas prestaciones

Sistema de protección e impermeabilización para todo tipo de cubiertas sometidas a condiciones exigentes y a tráfico intenso.



Sistema de protección e impermeabilización de cubiertas sujetas a tráfico peatonal intenso con acabado MEMBRANA ELÁSTICA 100% POLIURETANO (CON TEXNÓN 50) + PROTECTOR EXTRA RESIST 100% POLIURETANO (GARANTÍA HASTA 15 AÑOS)

Sistema de impermeabilización de cubiertas transitables de máximas prestaciones mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos de preparación de este tipo de soportes) de la IMPRIMACIÓN EPOXI AL AGUA de REVETÓN® con un consumo mínimo de 0,2 L/m^2, la membrana de poliuretano al agua de aplicación líquida MEMBRANA ELÁSTICA 100% POLIURETANO de REVETÓN® con un consumo mínimo de 1,8 L/m^2 (2 Kg/m^2); armándolo con el geotextil no tejido a base de fibras de poliéster TEXNÓN 50 (TEXNÓN 100 en los puntos singulares) con un encabalgamiento de unos 5 cm entre las tiras de tejido y el revestimiento de acabado de alta resistencia química, a la abrasión y la intemperie PROTECTOR EXTRA RESIST 100% POLIURETANO de REVETÓN® con un consumo mínimo de 0,2 L/m^2 (0,22 Kg/m^2), según ficha técnica de producto.

Sistema de protección e impermeabilización de cubiertas sujetas a tráfico peatonal intenso con acabado MEMBRANA ELÁSTICA 100% POLIURETANO (CON TEXNÓN 50) + PROTECTOR EXTRA RESIST 100% POLIURETANO (GARANTÍA HASTA 10 AÑOS)

Sistema de impermeabilización de cubiertas transitables de máximas prestaciones mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos de preparación de este tipo de soportes) de la IMPRIMACIÓN EPOXI AL AGUA de REVETÓN® con un consumo mínimo de 0,2 L/m^2, la membrana de poliuretano al agua de aplicación líquida MEMBRANA ELÁSTICA 100% POLIURETANO de REVETÓN® con un consumo mínimo de 1,3 L/m^2 (1,5 Kg/m^2); armándolo con el geotextil no tejido a base de fibras de poliéster TEXNÓN 100 en los puntos singulares y el revestimiento de acabado de alta resistencia química, a la abrasión y la intemperie PROTECTOR EXTRA RESIST 100% POLIURETANO de REVETÓN® con un consumo mínimo de 0,2 L/m^2 (0,22 Kg/m^2) según ficha técnica de producto.

Sistema de protección e impermeabilización de cubiertas sujetas a tráfico peatonal ocasional con acabado MEMBRANA ELÁSTICA 100% POLIURETANO (CON TEXNÓN 50) (GARANTÍA HASTA 15 AÑOS)

Sistema de impermeabilización de cubiertas transitables de máximas prestaciones mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos de preparación de este tipo de soportes) de la IMPRIMACIÓN EPOXI AL AGUA de REVETÓN® con un consumo mínimo de 0,2 L/m^2, la membrana de poliuretano al agua de aplicación líquida MEMBRANA ELÁSTICA 100% POLIURETANO de REVETÓN® con un consumo mínimo de 1,8 L/m^2 (2 Kg/m^2); armándolo con el geotextil no tejido a base de fibras de poliéster TEXNÓN 50 (TEXNÓN 100 en los puntos singulares) con un encabalgamiento de unos 5 cm entre las tiras de tejido.

TELÉFONO ATENCIÓN CLIENTE:
901 11 88 88

www.reveton.com
sac@cromology.es

CROMOLOGY S.L.
Francia, 7 - Pol. Ind. Pla de Llerona
08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)

Impermeabilización de cubiertas transitables de máximas prestaciones

Sistema de protección e impermeabilización de cubiertas sujetas a tráfico peatonal ocasional con acabado MEMBRANA ELÁSTICA 100% POLIURETANO (CON TEXNÓN 50) (GARANTÍA HASTA 10 AÑOS)

Sistema de impermeabilización de cubiertas transitables de máximas prestaciones mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos de preparación de este tipo de soportes) de la IMPRIMACIÓN EPOXI AL AGUA de REVETÓN® con un consumo mínimo de 0,2 L/m^2, la membrana de poliuretano al agua de aplicación líquida MEMBRANA ELÁSTICA 100% POLIURETANO de REVETÓN® con un consumo mínimo de 1,3 L/m^2 (1,5 Kg/m^2); armándolo con el geotextil no tejido a base de fibras de poliéster TEXNÓN 100 en los puntos singulares.