Impermeabilización de cubiertas accesibles

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

Sistema de protección e impermeabilización para todo tipo de cubiertas sujetas a tráfico peatonal ocasional.

Revetón

Revetón

Impermeabilización de cubiertas accesibles

Sistema de protección e impermeabilización para todo tipo de cubiertas sujetas a tráfico peatonal ocasional.



Sistema de protección e impermeabilización de cubiertas sujetas a tráfico peatonal ocasional con acabado ANTIGOTERAS CON POLIURETANO (ARMADO CON TEXNÓN 50)

Sistema de impermeabilización de cubiertas accesibles mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos de preparación de este tipo de soportes) del revestimiento a base de resina acrílica y poliuretano reforzado con fibras de aplicación líquida ANTIGOTERAS CON POLIURETANO de REVETÓN® con un consumo mínimo de 2 L/m^2; armándolo con el geotextil no tejido a base de fibras de poliéster TEXNÓN 50 (TEXNÓN 100 en los puntos singulares) con un encabalgamiento de unos 5 cm entre las tiras de tejido según ficha técnica de producto.

Sistema de protección e impermeabilización de cubiertas sujetas a tráfico peatonal ocasional con acabado ANTIGOTERAS CON POLIURETANO

Sistema de impermeabilización de cubiertas accesibles mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos de preparación de este tipo de soportes) del revestimiento a base de resina acrílica y poliuretano reforzado con fibras de aplicación líquida ANTIGOTERAS CON POLIURETANO de REVETÓN® con un consumo mínimo de 2 L/m^2; armándolo con el geotextil no tejido a base de fibras de poliéster TEXNÓN 100 en los puntos singulares según ficha técnica de producto.

Sistema de protección e impermeabilización de cubiertas sujetas a tráfico peatonal ocasional con acabado ANTIGOTERAS (ARMADO CON TEXNÓN 50)

Sistema de impermeabilización de cubiertas accesibles mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos de preparación de este tipo de soportes) del revestimiento a base de resina acrílica reforzado con fibras de aplicación líquida ANTIGOTERAS CON FIBRA de REVETÓN® con un consumo mínimo de 2 L/m^2; armándolo con el geotextil no tejido a base de fibras de poliéster TEXNÓN 50 (TEXNÓN 100 en los puntos singulares) con un encabalgamiento de unos 5 cm entre las tiras de tejido según ficha técnica de producto.

Sistema de protección e impermeabilización de cubiertas sujetas a tráfico peatonal ocasional con acabado ANTIGOTERAS

Sistema de impermeabilización de cubiertas accesibles mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos de preparación de este tipo de soportes) del revestimiento a base de resina acrílica reforzado con fibras de aplicación líquida ANTIGOTERAS CON FIBRA de REVETÓN® con un consumo mínimo de 2 L/m^2; armándolo con el geotextil no tejido a base de fibras de poliéster TEXNÓN 100 en los puntos singulares según ficha técnica de producto.

TELÉFONO ATENCIÓN CLIENTE:
901 11 88 88

www.reveton.com
sac@cromology.es

CROMOLOGY S.L.
Avda. de la Industria, 4A Pol. Ind. Coslada
28823 Coslada (Madrid)