100% LANA DE ROCA

Conlit Steelprotect



Panel rígido de lana de roca no revestido.

DENSIDAD NOMINAL 165 kg/m³

EUROCLASE A1


Aplicación

Protección contra incendios para estructuras de acero.



Ventajas

- Seguridad en caso de incendio.
- Durabilidad.
- Facilidad de manipulación, instalación y mantenimiento.
- Declaración Ambiental de Producto.



Características técnicas

Propiedad	Descripción		Norma
Densidad nominal (kg/m³)	165		EN 1602
Reacción al fuego / Euroclase	A1		EN 13501.1
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 Espesores: 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100		
Resistencia al paso del vapor de agua	MU1	(μ = 1)	EN 12086
Absorción de agua a corto plazo (kg/m²)	WS	(≤ 1,0 kg/m²)	EN 1609
Absorción de agua a largo plazo (kg/m²)	WL (P)	(≤ 3,0 kg/m²)	EN 12087

DAP

ROCKWOOL®

Versión: Enero 2026