Rockbardage Solape Simétrico



Panel de lana de roca semirrígido no revestido con una hendidura que permite su correcta adaptación a la bandeja de solape simétrico. Rotura de puente térmico de 40 mm.

Aplicación

Aislamiento térmico y acústico en cerramientos verticales de acero para edificios industrializados, para bandejas metálicas de solape simétrico.

Características Técnicas

Propiedad	Descripción		Norma
Densidad nominal (kg/m^3)	50		EN 1602
Conductividad térmica W/(m*K)	0,033		EN 12667
Dimensiones (mm)	1200 x 380 / 1200 x 405 / 1200 x 425 / 1200 x 600		
Reacción al fuego /Euroclase	A1		EN 13501.1
Resistencia térmica (m^{2}K/W)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m^{2}K/W)	
	110	3.30	
	120	3.60	
	130	3.90	
	170	5.15	
Tolerancia de espesor (mm)	T5		EN 823
Estabilidad dimensional a una temperatura y humedad específicas	DS (70,90)		EN 1604
Resistividad al flujo de aire	AF15	(> 15 KPa · s/m^2)	EN 29053
Resistencia al paso del vapor de agua	MU1	(μ = 1)	EN 12086
Absorción de agua a corto plazo (kg/m^2)	WS	(< 1,0 kg/m^2)	EN 1609
Absorción de agua a largo plazo por inmersión parcial	WL(P)	(< 3,0 kg/m^2)	EN 12087

Ventajas

- Prestaciones superiores térmicas y acústicas de la fachada metálica
- Encaje y acabado perfecto del producto instalado.
- Revestimiento de acabado de la fachada estético.
- Facilidad y rapidez de instalación.
- Seguridad máxima en caso de incendio.
- No hidrófilo ni higroscópico.
- Químicamente inerte.
- Declaración Ambiental de Producto
- Libre de CFC y HCFC, respetuoso con el medio ambiente.



jun.-22
ROCKWOOL Peninsular S.A.U.
Ctra. Zaragoza, Km. 53,5 N121.
31380 Caparroso, Navarra, Spain
T (+34)902 430 430
www.rockwool.es

ROCKWOOL Peninsular se reserva el derecho de modificar este documento sin previo aviso, como parte de nuestra política de mejora constante. Por favor, asegúrese de que dispone de la información más reciente.