BUILDING TRUST

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaWall®-45 Primer

Imprimación acrílica pigmentada

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaWall®-45 Primer es una imprimación acrílica pigmentada resistente a los agentes atmosféricos y la alcalinidad.

USOS

SikaWall®-45 Primer es adecuado para los siguientes usos:
- Como imprimación para sustratos de hormigón y capas cementosas.
- Para superficies entre normal y muy alta absorción.
- Como imprimación para sistemas de aislamiento térmico (SATE).

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Resistente a los álcalis del cemento
- Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua.
- Alta opacidad
- Buena adherencia a los materiales de construcción más comunes.
- Buena penetración
- Fácil aplicación
- Tiempos de espera cortos

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Resina acrílica en base agua
Presentación	Botes de 20kg
Apariencia / Color	Blanco. Otros colores consultar con Sika, SAU.
Conservación	12 meses desde la fecha de fabricación
Condiciones de Almacenamiento	En sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados, en condiciones secas, protegidos de la radiación solar, a temperaturas de entre +5°C y+30°C.
Densidad	1,5-1,7 ± 0,05 kg/l
Contenido sólido en peso	Aprox. 45-47% (en peso)

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	Aprox. 6-8 m2 por litro de producto. Nota: Estos valores son teóricos y no tienen en cuenta la aplicación de material necesario debido a la rugosidad del soporte, sus desniveles, etc.
Temperatura Ambiente	+5° C min. / +30° C max.
Punto de Rocio	Aplicar a temperatura al menos 3°C sobre el punto de rocío.
Temperatura del Soporte	+7° C min. / +25° C max.

Tiempo de Espera / Repintabilidad	Al tacto: 30 minutos Repintado: 4-6 horas Total: 15 a 20 días

NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

SikaWall®-45 Primer no debe aplicarse:
- Cuando se esperan lluvias
- A temperaturas por debajo de + 8 ° C y / o por debajo del punto de rocío
- En hormigón menos de 28 días
- Con humedad relativa superior al 80%

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.

CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

Los soportes de hormigón nuevo deben tener una edad mínima entre 3 y 4 semanas, dependiendo de las condiciones climáticas, y una humedad máxima del 5% a 2 cm de profundidad. Se deben eliminar los restos de desencofrantes. Los soportes de mortero, fibrocemento o yeso deben estar limpios y secos.
Preparación del soporte:Todas las superficies estarán limpias, secas, libres departículas sueltas o mal adheridas. Las de hormigón o mortero estarán exentas de lechada de cemento y las de acero de incrustaciones, cascarillas y herrumbre.Los soportes de hormigón se deben preparar preferiblemente con medios mecánicos (chorro de arena,granallado, etc.), dejando un acabado fino pero no bruñido.

MEZCLADO

Utilizando preferiblemente una batidora eléctrica de-baja velocidad (600 r.p.m), homogeneizar hasta su total homogeneización, durante aproximadamente 3 minutos. Evitar en lo posible la oclusión de aire.

APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha no muy blanda o rodillo de velur (lana rasa).

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Los útiles y herramientas se lavan con agua, inmediatamente después de su uso. Si el producto endurece, sólo podrá ser retirado por medios mecánicos.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de las regulaciones locales específicas, el funcionamiento del producto puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la Hoja de Datos de Producto local para la descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

OFICINAS CENTRALES Y FABRICA
Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO
C/ Aragoneses, 17
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38