BUILDING TRUST

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

# Sika® Ucrete® TC Gloss

(anteriormente Ucrete® TC Gloss)

Resina de encapsulación de alta resistencia, brillo, con muy buena resistencia química.

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika® Ucrete® TC Gloss es una resina tricomponente de encapsulación de alta resistencia. Genera un acabado brillo para los sistemas de pavimento Sika® Ucrete® DP y Sika® Ucrete® TZ.

## USOS

Sika® Ucrete® TC Gloss se utiliza como sistema de sellado de los sistemas Sika® Ucrete®.
Por favor, tenga en cuenta:
Este producto puede ser usado solamente por profesionales con experiencia..

## CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Instalación experta por aplicadores formados y aprobados.
- Resistente al crecimiento bacteriano y de moho.
- Muy buena resistencia térmica.
- Muy buena resistencia a las manchas de una gama de productos químicos y productos de la industria alimentaria.
- No contaminante desde el momento de finalización de la mezcla.
- Puede aplicarse sobre Sika® Ucrete® RG, proporcionando un acabado continuo de zócalo a zócalo.

## CERTIFICADOS / NORMAS

- Certificación Halal Europa (HCE), Sika® Ucrete®, WHFC, Certificado No. 21453-2/1/1/Y1 .
- Adecuación para instalaciones de Alimentación y Bebidas, Sika® Ucrete®, HACCP, Informe de ensayo No. I-PE-769-SA-2-RG-06b
- Calidad de Aire en Interiores Gold EN 16516, Sika® Ucrete®, eurofins, Certificado No. IACG-321-01-01-2023.

## INFORMACION DEL PRODUCTO

| | |
|---|---|
| **Base Química** | Poliuretano |
| **Presentación** | 3.78 kg<br>Consultar tarifa de precios vigente para variantes de embalaje disponibles. |
| **Conservación** | Consultar siempre la fecha de caducidad en el propio envase. |
| **Condiciones de Almacenamiento** | El producto debe almacenarse en su envase original, sin abrir y sin daños, en condiciones secas a temperaturas entre +5 °C y +30 °C. Consulte siempre el envase.<br>Consulte la Ficha de Datos de Seguridad actualizada para obtener información sobre el manejo y almacenamiento seguros. |

## INFORMACION TECNICA

| | | |
|---|---|---|
| **Adherencia bajo tracción** | > 2.0 N/mm² (fallo en el hormigón) | (EN 1542) |
| **Resistencia Química** | Resistencia ensayada en laboratorio frente a muchos productos químicos individuales. Antes de proceder, contacte con el Servicio Técnico de Sika para obtener información específica. | |

## INFORMACION DE APLICACIÓN

**Consumo**

| Sistema | Consumo | Area |
|---|---|---|
| Sika® Ucrete® DP10 | 0.4–0.6 kg/m² | 6–9 m² por lote |
| Sika® Ucrete® DP10 AS | 0.4–0.6 kg/m² | 6–9 m² por lote |
| Sika® Ucrete® DP20 Resistencia al deslizamiento R13 | 0.7–0.9 kg/m² | 3–3.5 m² por lote |
| Sika® Ucrete® DP20 Resistencia al deslizamiento R12 | 1.0–1.2 kg/m² | 6–7 m² por lote |
| Sika® Ucrete® DP20 AS | 0.7–0.9 kg/m² | 3–3.5 m² por lote |
| Sika® Ucrete® DP30 | 1.0–1.2 kg/m² | 6–7 m² por lote |
| Sika® Ucrete® TZ | 0.2–0.3 kg/m² | 12–18 m² por lote |
| Sika® Ucrete® TZAS | 0.2–0.3 kg/m² | 12–18 m² por lote |

Nota: Los datos de consumo son teóricos y no contemplan consumo adicional debido a porosidad o textura del soporte, cambios de nivel, pérdidas durante la puesta en obra o cualquier otra causa. Aplique el producto en un área de prueba para calcular el consumo exacto para las condiciones específicas de su soporte y el equipamiento de aplicación propuesto.

**Temperatura del Producto**

| | |
|---|---|
| Máxima | +25°C |
| Mínima | +15°C |

**Temperatura Ambiente**

| | |
|---|---|
| Máxima | +30 °C |
| Mínima | +8 °C |

**Punto de Rocio**

Precaución con la condensación. El soporte y el producto recién aplicado deben estar, al menos, +3 °C por encima del punto de rocío para reducir el riesgo de condensación o aparición de eflorescencias en la superficie del producto aplicado. Las bajas temperaturas y las condiciones de alta humedad aumentan la probabilidad de eflorescencia.

**Temperatura del Soporte**

| | |
|---|---|
| Máxima | +30°C |
| Mínima | +8°C |

**Tiempo de Curado**

El pavimento puede ser puesto en servicio tras 24 horas.
Nota: Este plazo es aproximado y puede verse afectado por cambios en las condiciones tanto ambientales como del soporte.

**Tiempo de Espera / Repintabilidad**

| | |
|---|---|
| Mínimo | 16 horas |
| Máximo | 48 horas |

Nota: Este plazo es aproximado y puede verse afectado por cambios en las condiciones ambientales, particularmente la temperatura y la humedad ambiental.

## NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

## ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación segura de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otras cuestiones relacionados con la seguridad.

**Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) - Formación obligatoria.**
A partir del 24 Agosto de 2023, se requiere una formación adecuada antes del uso industrial o profesioal de este producto. Para más información y enlace a la capacitación, visite www.sika.com/pu-training

# INSTRUCCIONES DE APLICACION

### PREPARACION DEL SOPORTE

IMPORTANTE
**Reducción de la vida útil debido al tratamiento incorrecto de fisuras.**
La evaluación y el tratamiento incorrecto de fisuras pueden llevar al agrietamiento reflejo y una reducción de la vida útil.

1. Para fisuras estáticas, asegúrese de que el ancho sea adecuado para el recubrimiento con Sika® Ucrete® TC Gloss.
2. Para fisuras dinámicas, asegúrese de que el movimiento esté dentro de la capacidad de movimiento de Sika® Ucrete® TC Gloss.

TRATAMIENTO DE JUNTAS Y FISURAS
Las juntas de construcción y las fisuras estáticas existentes en la superficie del sustrato requieren pretratamiento antes de la aplicación de la capa completa. Use resinas Sikadur® o Sikafloor®.
El producto puede aplicarse sobre hormigón joven o húmedo sin agua líquida visible.
Deje pasar, al menos, 3 días para que tenga lugar la retracción temprana del hormigón y así evitar que aparezcan fisuras por retracción en la superficie del pavimento.
Los soportes cementosos deben ser estructuralmente sólidos y tener una resistencia a la compresión suficiente (mínimo 30 N/mm²) con una resistencia a la tracción mínima de 1.5 N/mm².
Los soportes deben estar limpios, secos y libres de contaminantes como suciedad, aceite, grasa, recubrimientos, lechada, tratamientos superficiales y materiales sueltos o friables.

### APLICACIÓN

La instalación debe ser realizada por un aplicador formado y aprobado en Sika® Ucrete®.

# RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de las regulaciones locales específicas, el funcionamiento del producto puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la Hoja de Datos de Producto local para la descripción exacta de los campos de aplicación.

# NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

**OFICINAS CENTRALES Y FABRICA**
Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75

**OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO**
C/ Aragoneses, 17
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38